



SCHÖNOX[®] GUMMI-OBJEKT

Sehr emissionsarmer, schneller Kautschuk - Dispersionsklebstoff

geeignet zum Verkleben von Synthetikgummi mit glatter und geschliffener Rückseite in Bahnen- und Fliesenformaten auf geeigneten saugfähigen Untergründen im Innenbereich.

Produkteigenschaften

- EC1: sehr emissionsarm
- für innen
- für Nassbettverklebung geeignet
- lösemittelfrei gemäß TRGS 610
- geruchsneutral
- sehr ergiebig
- geeignet für Stuhlrollen nach DIN 12 529
- shamponiergeeignet nach RAL 991 A2
- auf Fußbodenheizung geeignet
- starker Fadenzug
- kurze Ablüfzeit
- leicht verstreichbar
- auf allen SCHÖNOX-Spachtelmassen einsetzbar
- hohe Klebkraftentwicklung
- sehr hohe Endfestigkeit

Anwendungsbereiche

SCHÖNOX GUMMI-OBJEKT eignet sich zum Verkleben von:

- Synthetikgummi-Objektbelägen als Bahnen- und Plattenware bis 3,5 mm Dicke auf geeigneten saugfähigen Untergründen im Wohn- und Gewerbebereich (innen).

Anforderungen an den Untergrund

- Ausreichende Festigkeit, Tragfähigkeit und Dauertrockenheit.
- Frei von haftmindernden Schichten wie Staub, Schmutz, Öl, Fett, Wachs, Pflegemittelresten und losen Teilen.
- Es gelten die Anforderungen der jeweils gültigen Normen, Richtlinien und Merkblätter.
- Einwandfreie feste, ebene Klebeflächen mit funktionsgerecht angepasster Saugfähigkeit werden mittels Spachtelmassen, Schichtdicke bei dampfdichten Belägen mind. 2 mm, erreicht (siehe Anwendungssystematik).
- Belagspezifische Untergrundanforderungen sind den technischen Produktinformationen der Belagshersteller zu entnehmen.

Technische Daten

- | | |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ● Basis | Kunstharzdispersion mit klebverstärkenden Zusätzen creme-beige |
| ● Farbe | |
| ● Spez. Gewicht (Dichte) | 1,40 kg/l |
| ● Lagerungstemperatur | nicht unter +5 °C |
| ● Verarbeitungstemperatur | nicht unter +15 °C Bodentemperatur |

- | | |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| ● Materialverbrauch | Zahnung TKB A1-A2
300 - 350 g/m ² |
| ● Ablüfzeit | ca. 10 - 30 min |
| ● Einlegezeit | ca. 45 min |
| ● Trocknungszeit | ca. 24 Stunden |
| ● Endfestigkeit | nach ca. 72 Stunden |

Alle Angaben sind ca. Werte, unterliegen raumklimatischen Schwankungen und unterscheiden sich je nach Saugfähigkeit des Untergrundes und Auftragsgerät.

Verarbeitungsempfehlung

- SCHÖNOX GUMMI-OBJEKT ist ein sehr emissionsarmer Dispersionsklebstoff und wird vor Gebrauch aufgeführt.
- Beläge, die mit SCHÖNOX GUMMI-OBJEKT verklebt werden, müssen klimatisiert, entspannt und planliegend sein.
- Empfohlene Spachtelzahnungen:

- in Bahnen bis 2 mm Belagsdicke:	TKB A1/A2
- in Bahnen und Fliesen bis 3,5 mm Belagsdicke:	TKB A2
- Den Klebstoff mit einem Zahnschachtel gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Klebstoffnester vermeiden und auf ausreichende Benetzung der Belagsrückseite achten. Zahnung rechtzeitig austauschen.
- Den Belag blasenfrei ins Klebstoffbett mittels z.B. Korkbrett oder Anreißer einlegen und anwalzen. Kopfen und Nähte anreiben. Nach einer Wartezeit den Walzvorgang nochmals wiederholen, Kopfen und Nähte ggf. nachreiben.
- Dampfdiffusionsdichte Beläge, wie z.B. Synthetikgummi-Beläge werden auf saugfähigen Untergründen in die „halb-nasse Phase“ eingelegt.
- Einlegephasen:

- Nassphase: aufgetragener Klebstoff weist noch keinen Fadenzug auf.
- Halb-nasse Phase: Beginn der Haftphase, Klebstoffriefenkuppe sind transparent, Fadenzug ist feststellbar (Fingerprobe). Klebstoffriefe ist noch nicht durchgetrocknet.
- Eine direkte Verklebung auf alten Klebstoffresten kann zu Wechselwirkungen und damit zu unangenehmen Geruchsentwicklungen führen.
- Nahtverschluss frühestens nach 24 Stunden durchführen.

Verpackung

- 18,0 kg Kunststoffeimer

SCHÖNOX® GUMMI-OBJEKT

Lagerung

- SCHÖNOX GUMMI-OBJEKT kühl, trocken und frostfrei lagern.
- Haltbarkeitsdauer 1 Jahr.
- Angebrochene Gebinde sind sofort zu verschließen.
- Eventuelle Hautbildung entfernen und nicht unterrühren.

Entsorgung

- Gebinde spachtelrein entleeren und ordnungsgemäß entsorgen.

EMICODE

- EC1: sehr emissionsarm

GISCODE

- D1 - Lösemittelfreie Dispersionsklebstoffe/-vorstriche

Gefahrenklasse

- entfällt

Hinweis

- Werkzeug sofort mit entspanntem Wasser reinigen.
- Frische Klebstoffflecken mit entspanntem Wasser, ange-trocknete mit dem Verdünner SCHÖNOX VU entfernen.
- Die Verlegehinweise der Belagshersteller sind zu beach-ten. Im Zweifelsfall empfehlen wir eine Probeverklebung durchzuführen.
- Das Merkblatt des BEB-Bundesverbandes Estrich und Belag e.V vom Februar 2002 über "Beurteilen und Vor-bereiten von Untergründen", "Verlegen von elastischen und textilen Bodenbelägen, Schichtstoffelementen (La-minat), Parkett und Holzpflaster" und "Beheizte und un-beheizte Fußbodenkonstruktionen" ist zu beachten.



Das SCHÖNOX-Managementsystem ist nach ISO 9001 und 14001 von der DQS zertifiziert.

Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien sowie DIN-Vorschriften und -Sicherheitsdatenblätter sind zu beachten. Es gelten die anerkannten Regeln der Baukunst und Technik. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluß auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Mit der Herausgabe dieses Produktdatenblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.