



SCHÖNOX[®] KH-FIX

Sehr emissionsarme gebrauchsfertige lösemittelfreie Kunstharzhaftdispersions-Grundierung
geeignet zur Staubbindung und Haftvermittlung auf SCHÖNOX Spachtelmassen bei nachfolgender Verlegung mit SCHÖNOX iFLOOR.

Produkteigenschaften

- EMICODE EC1: sehr emissionsarm
- für innen
- gebrauchsfertig
- gutes Eindringvermögen
- geringe Ablüftezeit
- sehr ergiebig
- auf Fußbodenheizung geeignet
- leicht aufzutragen
- haftungsvermittelnd
- reststaubbündend
- lösemittelfrei gemäß TRGS 610

Anwendungsbereiche

SCHÖNOX KH-FIX eignet sich:

- als Grundierung zur Staubbindung und Haftvermittlung auf SCHÖNOX Spachtelmassen vor der Verlegung mit dem Rollklebstoff SCHÖNOX iFLOOR

Anforderungen an den Untergrund

- Ausreichende Festigkeit, Tragfähigkeit und Dauertrockenheit.
- Frei von haftmindernden Schichten wie z. B. Staub, Schmutz, Öl, Fett und losen Teilen.
- Es gelten die Anforderungen der einschlägigen Normen, Richtlinien und Merkblätter.

Technische Daten

- | | |
|---|--|
| ● Basis | wässrige, lösemittelfreie Kunstharzdispersion |
| ● Farbe | violett |
| ● Spez. Gewicht (Dichte) | 1,0 kg/l |
| ● Lagerungstemperatur | nicht unter +5 °C |
| ● Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur | nicht unter +15 °C |
| ● Materialverbrauch | ca. 40-50 g/m ² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes, Auftragsgerät |
| ● Ablüfte-/ Trocknungszeit* | SCHÖNOX KH-FIX-ROLL
- Zementspachtelmassen mind. 10 Minuten
- Calciumsulfatpachtelmassen mind. 30-60 Minuten |

* bei 20°C Bodentemperatur und 65% Luftfeuchtigkeit
Alle Angaben sind ca. Werte, unterliegen raumklimatischen Schwankungen und unterscheiden sich je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

Verarbeitungsempfehlung

- SCHÖNOX KH-FIX ist eine sehr emissionsarme Kunstharzhaftdispersions-Grundierung und wird vor Gebrauch aufgerührt oder aufgeschüttelt.
- SCHÖNOX KH-FIX wird mit der Schaumstoffwalze SCHÖNOX KH-FIX-ROLL gleichmäßig und pfützenfrei aufgetragen.
- Nachfolgende Arbeiten können unter Einhaltung der angegebenen Trocknungszeiten ausgeführt werden.

Mischungsverhältnis

- SCHÖNOX KH-FIX ist unverdünnt aufzutragen.

Verpackung

- 5,0 kg Kanister

Lagerung

- SCHÖNOX KH-FIX kühl, trocken und frostfrei lagern.
- Haltbarkeitsdauer 1 Jahr (im geschlossenen Gebinde).
- Angebrochene Gebinde sind sofort zu verschließen und zügig aufzubrauchen.

Entsorgung

- Gebinde tropffrei entleeren und ordnungsgemäß entsorgen.

EMICODE

- EC1: sehr emissionsarm

GISCODE

- D1 - Lösemittelfreie Dispersionsklebstoffe/-vorstriche

Gefahrenklasse

- entfällt

Hinweis

- Werkzeug sofort mit Wasser reinigen.
- Das BEB-Merkblatt vom Oktober 2008 "Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen; Verlegen von elastischen und textilen Bodenbelägen, Schichtstoffelementen (Laminat), Parkett und Holzpflaster; Beheizte und unbeheizte Fußbodenkonstruktionen" ist zu beachten.



Das SCHÖNOX-Managementsystem ist nach
ISO 9001 und 14001 von der DQS zertifiziert.

Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien sowie DIN-Vorschriften und -Sicherheitsdatenblätter sind zu beachten. Es gelten die anerkannten Regeln der Baukunst und Technik. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluß auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Mit der Herausgabe dieses Produktdatenblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.