

Zweikomponentige Reparaturmasse

geeignet zum Verfüllen von Estrichrissen und Scheinfugen und zum Verkleben von Nagelleisten, Metallprofilen sowie Natur- und Kunststeinen. Inklusiv Wellenverbinder.

Produkteigenschaften

- wasserfrei
- sehr ergiebig
- hoch belastbar
- schnell erhärtend
- streckbar
- niedrigviskos
- gutes Eindringvermögen
- auf Fußbodenheizung geeignet


Anwendungsbereiche

SCHÖNOX 2 KR eignet sich:

- zum Verfüllen von Estrichrissen und Scheinfugen (für Risse in Asphaltuntergründen SCHÖNOX PU 900 verwenden)
- zum Verkleben von Nagelleisten, Metallprofilen, Natur- und Kunstwerkstein im Innen- und Außenbereich

Verarbeitungsempfehlung

- Die Härterkomponente (B) aus der Tube zur Harzkomponente (A) dosieren und intensiv einrühren.
- Die Verarbeitungszeit ist durch die Härtermenge steuerbar. Bei Zugabe der gesamten Menge (30 g) beträgt die Verarbeitungszeit ca. 15 Minuten.
- Fertige Mischung sofort verarbeiten.
- Zum Verfüllen SCHÖNOX 2 KR in die Fuge einbringen und überstehendes Material sofort mit dem Spachtel verteilen.
- SCHÖNOX 2 KR ist mit SCHÖNOX QUARZ-SAND (0,2 - 0,8 mm) streckbar.
- Als Klebstoff SCHÖNOX 2 KR rasch verteilen und die zu verklebenden Teile sofort einlegen.
- Estrichrisse sind wie folgt kraftschlüssig zu schließen: Riss aufweiten, alle 20 cm quer einschneiden und Wellenverbinder einlegen. Mit SCHÖNOX 2 KR verfüllen und in der Frischphase mit SCHÖNOX QUARZSAND (0,2 - 0,8 mm) im Überschuss abstreuen. Bis zum Aushärten den Riss nicht belasten.



Verpackung

- 1,0 kg Dose Polyesterharz
- 30 g Tube Härter + Wellenverbinder

Lagerung

- SCHÖNOX 2 KR kühl, trocken und frostfrei lagern.
- Haltbarkeitsdauer 6 Monate (im ungeöffneten Gebinde).

Entsorgung

- Verpackung ist einem Verpackungs-Recyclingsystem gemeldet. Bitte restentleerte Gebinde dem Sammelsystem zuführen.
- Für die Entsorgung von Produktresten, Waschwasser und Gebinden mit Produktresten, bitte die örtlichen behördlichen Vorschriften beachten.
- Materialreste können getrocknet oder durchgehärtet als Gewerbeabfall oder Hausmüll entsorgt werden.

Hinweis

- Arbeitsgeräte sofort mit SCHÖNOX FIX CLEAN reinigen.
- Ausgehärtetes Material lässt sich nur noch mechanisch entfernen.

Gefahrenklasse

- Komponente A (Harz):
 - R 10 Entzündlich
- Komponente B (Härter):
 - Xi Reizend
 - O Brandfördernd

Bestandteile

- Die Harzkomponente enthält Styrol.
- Die Härterkomponente enthält Dibenzoylperoxid.




Gefahrenhinweise

- Harz:
 - R 10 Entzündlich.
- Härter:
 - R 7 Kann Brand verursachen
 - R 36 Reizt die Augen.

Technische Daten

- Basis: Polyesterharz und Härter
- Farbe: beige
- Spez. Gewicht (Dichte): 1,5 kg/l
- Materialverbrauch: ca. 1,5 kg/dm³
- Lagerungstemperatur: nicht unter 0 °C
- Verarbeitungstemperatur: nicht unter + 15 °C
- Verarbeitungszeit: 15 bis 30 Minuten, je nach Härterdosierung
- Belastbarkeit: nach 30 bis 60 Minuten, je nach Härterdosierung

Alle Angaben sind ca. Werte und unterliegen klimatischen Schwankungen.



- R 43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

Sicherheitshinweise

Harz:

- S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- S 23 Dämpfe nicht einatmen.
- S 29 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- S 33 Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
- S 51 Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Härter:

- S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- S 7 Behälter dicht geschlossen halten.
- S 3/14 An einem kühlen, von Säuren oder Laugen entfernten Ort aufbewahren.
- S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
- S 36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
- S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien sowie DIN-Vorschriften und -Sicherheitsdatenblätter sind zu beachten. Es gelten die anerkannten Regeln der Baukunst und Technik. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Mit der Herausgabe dieses Produktdatenblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.



Das SCHÖNOX-Managementsystem ist nach ISO 9001 und 14001 von der DQS zertifiziert.

SCHÖNOX GmbH

Postfach 11 40

D-48713 Rosendahl

Tel. (02547) 910-0

Fax (02547) 910-101

E-mail: info@schoenox.de

<http://www.schoenox.de>