

Sehr emissionsarmer, Rollklebstoff auf Dispersionsbasis

zum Verlegen von geeigneten PVC Designbelägen in Planken- und Fliesenformaten auf gespachtelten Untergründen im Innenbereich. Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung. Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen.

Produkteigenschaften

- allgemein bauaufsichtlich zugelassen
- Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen - Zulassungs-Nr.: Z-155.20-159
- EMICODE EC1: sehr emissionsarm
- RAL UZ 113: Umweltfreundlich, weil sehr emissionsarm
- sehr lange Einlegezeit
- sehr ergiebig
- kurze Ablüftezeit
- Keine Klebstoffverquetschung unter Belastung
- im Stehen verarbeitbar
- gute Renovierungsfähigkeit
- für innen
- lösemittelfrei gemäß TRGS 610
- geruchsneutral
- verklebte Beläge sind sofort belastbar
- geeignet für Stuhlrollen nach DIN EN 12 529
- auf Fußbodenheizung geeignet
- auf allen SCHÖNOX-Spachtelmassen einsetzbar

Anwendungsbereiche

SCHÖNOX iFLOOR® eignet sich zum

Verkleben von:

- PVC-Designbelägen in Planken- und Fliesenformaten (Liste der geprüften und freigegebenen Beläge beachten)
- auf geeigneten saugfähigen Untergründen im Wohn- und Gewerbebereich (innen).

Anforderungen an den Untergrund

- Ausreichende Festigkeit, Tragfähigkeit, Formstabilität und Dauertrockenheit
- Frei von haftmindernden Schichten wie z.B. Staub, Schmutz, Öl, Fett und losen Teilen.
- Einwandfreie feste, ebene Klebeflächen mit funktionsgerecht angepasster Saugfähigkeit werden mittels

SCHÖNOX-Spachtelmassen, Schichtdicke bei dampfdichten Belägen sowie auf nicht saugenden Untergründen mind. 2 mm, erreicht (siehe Anwendungssystematik).

- Vor dem Auftrag von SCHÖNOX iFLOOR® Untergrund mit SCHÖNOX KH FIX grundieren.
- Belagsspezifische Untergrundanforderungen sind den technischen Produktinformationen der Belagshersteller zu entnehmen.
- Es gelten die Anforderungen der jeweils gültigen Normen, Richtlinien und Merkblätter.


Verarbeitungsempfehlung

- SCHÖNOX iFLOOR® ist ein sehr emissionsarmer Dispersionsklebstoff und wird vor Gebrauch aufgerührt.
- Beläge, die mit SCHÖNOX iFLOOR® verlegt werden, müssen klimatisiert, entspannt und planliegend sein.
- Mit SCHÖNOX Spachtelmassen vorbereitete Untergründe sind nach Trocknung mit SCHÖNOX KH FIX mittels Auftragsgerät SCHÖNOX KH FIX ROLL zwecks Staubbindung / Haftverbesserung vorzustreichen.
- SCHÖNOX iFLOOR® mit der SCHÖNOX iFLOOR® ROLL gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Pfützen und / oder Nesterbildung vermeiden.
- Einlegephasen:
- "Haftphase": SCHÖNOX iFLOOR® ist angetrocknet und klebrig (Fingerprobe).
- Nach dem blasenfreien Einlegen den Belag anreiben und nach einer Wartezeit nochmals nachreiben oder anwalzen.
- PVC-Designbeläge können im Kontaktklebeverfahren verklebt werden. Hierbei die Belagsrückseite und den Untergrund einstreichen und transparent abtrocknen lassen. Anschließend beide Klebeflächen durch anpressen verbinden.

Technische Daten

- Basis: Kunstharzdispersion mit klebeverstärkenden Zusätzen
- Farbe: avocadogrün
- Spez. Gewicht (Dichte): 1,00 kg/l
- Lagerungstemperatur: nicht unter + 5 °C
- Verarbeitungstemperatur: nicht unter + 15 °C Bodentemperatur
- Materialverbrauch: ca. 80 g/m²
- Ablüftezeit: ca. 10 - 15 min
- Einlegezeit: ca. 120 min
- Trocknungszeit: keine
- Endfestigkeit: nach ca. 72 Stunden

Alle Angaben sind ca. Werte, unterliegen raumklimatischen Schwankungen und unterscheiden sich je nach Saugfähigkeit des Untergrundes und Auftragsgerät.



- Verlegte Flächen sind sofort begeh- und belastbar. Versiegelung der Belags- oberfläche ist direkt nach der Verle- gung möglich.
- Der Austausch einzelner Planken und die Neuverlegung mit SCHÖNOX iFLOOR® ist in der Regel ohne weitere Untergrundvorbereitung möglich.
- Eine direkte Verklebung auf alten Klebstoffresten kann zu Wechselwir- kungen und damit zu unangenehmen Geruchsentwicklungen führen.

Verpackung

- 10,0 kg Kunststoffeimer

Lagerung

- SCHÖNOX iFLOOR® kühl, trocken und frostfrei lagern.
- Haltbarkeitsdauer 1 Jahr (im ungeöffneten Gebinde).
- Angebrochene Gebinde sind sofort zu verschließen und möglichst zügig zu verbrauchen.
- Eventuelle Hautbildung entfernen und nicht unterrühren.

Entsorgung

- Verpackung ist einem Verpackungs- Recyclingsystem gemeldet. Bitte restentleerte Gebinde dem Sammelsystem zuführen.
- Für die Entsorgung von Produktresten, Waschwasser und Gebinden mit Pro- duktresten, bitte die örtlichen behörd- lichen Vorschriften beachten.
- Materialreste können getrocknet oder durchgehärtet als Gewerbeabfall oder Hausmüll entsorgt werden.
- Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

EMICODE

- EC 1: sehr emissionsarm

GISCODE

- D1 - Lösemittelfreie Dispersionsklebstoffe/-vorstriche

Gefahrenklasse

- entfällt

Hinweis

- Die Liste der geprüften und frei- gegebenen Beläge ist im Internet bei den Produktinformationen zu SCHÖNOX iFLOOR® hinterlegt, kann im Technikcenter in der Rubrik Kleb- stoffempfehlungen abgerufen werden oder ist auf Anfrage erhältlich.
- In Nassbereichen oder bei erhöhter Wärmeentwicklung (z.B. Schaufenster, Wintergärten) empfehlen wir die Ver- legung mit SCHÖNOX PU 900 durchzu- führen.
- Arbeitsgeräte sofort mit entspanntem Wasser reinigen.
- Verunreinigungen auf der Belagsober- fläche sofort abwischen und Rest- schleier mit geeigneten Reinigungsmi- teln (z.B. SCHÖNOX FIX CLEAN) entfer- nen.
- Die Verlegehinweise der Belagsher- steller sind zu beachten. Im Zweifels- fall empfehlen wir eine Probeverkle- bung durchzuführen.
- Das BEB-Merkblatt "Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen; Ver- legen von elastischen und textilen Bodenbelägen, Schichtstoffelementen (Laminat), Parkett und Holzpflaster; Beheizte und unbeheizte Fußboden- konstruktionen" ist zu beachten.
- Zusammensetzung:
 - Polyacrylatdispersion
 - Additive
 - Konservierungsmittel auf Basis Benz- /MethylisothiazolinonInformationen für Allergiker unter Telefon 02547 910-0.
- Geeignete Schutzhandschuhe tragen.
- Während der Verarbeitung und Trock- nung für gründliche Belüftung sorgen.
- Essen, Trinken und Rauchen wäh- rend der Verarbeitung des Produktes vermeiden.
- Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien sowie DIN-Vorschriften und -Sicherheitsdatenblätter sind zu beachten. Es gelten die anerkannten Regeln der Baukunst und Technik. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschafts- zusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Bau- stellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbei- ten und die Verarbeitung haben. Mit der Heraus- gabe dieses Produktdatenblattes verlieren vorange- gangene ihre Gültigkeit.



Das SCHÖNOX-Managementsystem ist nach ISO 9001 und 14001 von der DQS zertifiziert.

SCHÖNOX GmbH

Postfach 11 40

D-48713 Rosendahl

Tel. (02547) 910-0

Fax (02547) 910-101

E-mail: info@schoenox.de

<http://www.schoenox.de>