

Sehr emissionsarmer, schnellabbindender, zementgebundener Dünnestrich.



Leistungsmerkmale:

- Nach 4 Stunden begehbar
- Nach 24 Stunden belegbar
- Geringes Schwindmaß
- Schichtdicken von 3 – 60 mm
- Festigkeitsklasse: C25-F6 nach DIN 13 813
- Pumpfähig
- Selbstverlaufend
- Sehr emissionsarm

Zum Erstellen von Verbundestrich im:

- Neu- und Altbaubereich
- Sanierungsbereich
- Modernisierungsbereich

Geeignet für die Aufnahme von:

- Textilien und elastischen Belägen
- Parkett – ab 5 mm Schichtstärke

| SCHÖNOX DE
zementgebundener Dünnestrich |

