

**B Planungshilfe SCHÖNOX BALTERRA-SYSTEM
Anwendungsbeispiel: Dachterrasse**

1. Untergrund Betondecke mit Dachrinne und Anschlussblech

2. Haftschrämme

Erstellen und Auftragen einer Haftschrämme aus SCHÖNOX HS-FLEX oder SCHÖNOX PL PLUS + SCHÖNOX KH.

Materialverbrauch: ; Preis:.....

3. Gefälle

Der Gefälleestrich wird, sofern nicht vorhanden, mit dem vorgemischten Schnellestrich SCHÖNOX SEB PLUS in Anlehnung an die DIN 18560 erstellt und „nass in nass“ in die aufgetragene Haftschrämme verarbeitet. SCHÖNOX SEB PLUS ist in Zwangsmischern oder Estrichmaschinen ohne weitere Zugabe von Zuschlägen mit Wasser anzumischen. Die Bewegungsfugenanordnung ist entsprechend dem ZDB-Merkblatt „Bewegungsfugen in Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten“ anzuordnen.

4. Dampfsperre

5. Wärmedämmung

6. Abdichtung nach DIN 18195

7. Drainagebahn (z.B. Gutjahr, Blanke, Schlüter etc.)

8. Spezialrandstreifen

Zu aufgehenden Bauteilen ist der SCHÖNOX SPEZIAL-RANDSTREIFEN aufzustellen.

Materialverbrauch: ; Preis:.....

9. Lastverteilungsschicht

Die Lastverteilungsschicht als Monokorn-Estrich wird mit dem Spezial-Bindemittel SCHÖNOX MSE in Anlehnung an die DIN 18560 erstellt und auf die vorhandene Abdichtung nach 18195, Teil 5, verarbeitet. SCHÖNOX MSE ist mit einem Zwangsmischer oder einer Estrichmaschine mit SCHÖNOX MONOKORN 3 - 4 mm und Wasser anzumischen. Die Verlegereife wird nach ca. 3 Tagen erreicht. Die Bewegungsfugenanordnung ist entsprechend dem ZDB-Merkblatt „Bewegungsfugen in Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten“ anzuordnen.

Materialverbrauch: ; Preis:.....

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

**B Planungshilfe SCHÖNOX BALTERRA-SYSTEM
Anwendungsbeispiel: Dachterrasse**

10. Fliesenverlegung

Den keramischen Belag mit dem flexiblen Bodenkleber SCHÖNOX TT-DUR weitestgehend hohlraumfrei verlegen. Die Zahnung muss entsprechend dem Fliesenformat gewählt werden. Ggf. ist im kombinierten Verfahren zu verlegen.

Materialverbrauch: ; Preis:.....

11. Verfugung:

Die Verfugung des Belages ist mit der schnellen, flexiblen Universalfuge SCHÖNOX SU durchzuführen. SCHÖNOX SU ist für Fugenbreiten von 3 - 15 mm geeignet. Je nach Oberflächenausstattung des verlegten Materials ist eine Probeverfugung durchzuführen. Anschluss- und Bewegungsfugen bitte sauber aussparen.

Materialverbrauch: ; Preis:.....

Das Schließen der Anschluss- und Bewegungsfugen wird mit dem elastischen Silikonkautschuk SCHÖNOX ES durchgeführt.

Materialverbrauch: ; Preis:.....

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>