

**C Planungshilfe SCHÖNOX BALTERRA-SYSTEM
Anwendungsbeispiel: Erdberührte Terrasse**

1. Untergrund

Stahlbetonplatte mit Gefälle auf verdichtetem Erdreich und kapillarbrechender Schicht

2. Abdichtung nach DIN 18195

3. Drainagematte

4. Spezialrandstreifen

Zu aufgehenden Bauteilen ist der SCHÖNOX SPEZIAL-RANDSTREIFEN aufzustellen.

Materialverbrauch: ; Preis:.....

5. Lastverteilungsschicht

Die Lastverteilungsschicht als Monokorn-Estrich wird mit dem Monokorn-Spezial-Estrich SCHÖNOX MSE in Anlehnung an die DIN 18560 erstellt und auf die vorhandene Drainagematte verarbeitet. SCHÖNOX MSE ist mit einem Zwangsmischer oder einer Estrichmaschine mit SCHÖNOX MONOKORN 3 - 4 mm und Wasser anzumischen. Die Verlegereife wird nach ca. 3 Tagen erreicht. Die Bewegungsfugenanordnung ist entsprechend dem ZDB-Merkblatt „Bewegungsfugen in Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten“ anzuordnen.

Materialverbrauch: ; Preis:.....

6. Naturwerksteinverlegung

Den Naturwerksteinbelag mit dem flexiblen Bodenkleber SCHÖNOX TT-DUR weitestgehend hohlraumfrei verkleben. Die Zahnung muss entsprechend dem Fliesenformat gewählt werden.

Materialverbrauch: ; Preis:.....

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

C Planungshilfe SCHÖNOX BALTERRA-SYSTEM
Anwendungsbeispiel: Erdberührte Terrasse

7. Verfugung

Die Verfugung des Belages ist mit der schnellen, flexiblen Universalfuge SCHÖNOX SU durchzuführen. SCHÖNOX SU ist für Fugenbreiten von 3 - 15 mm geeignet. Je nach Oberflächenausstattung des verlegten Materials ist eine Probeverfugung durchzuführen. Anschluss- und Bewegungsfugen bitte sauber aussparen.

Materialverbrauch: ; Preis:.....

Die Anschluss- und Bewegungsfugen im Naturwerksteinbelag werden mit einem elastischen und neutral vernetzenden Silikonkautschuk geschlossen.

Materialverbrauch: ; Preis:.....

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>