

F Planungshilfe SCHÖNOX EDP
Anwendungsbeispiel: Entkopplung bei Verkehrslasten bis 2 kN/m²
(Privater Bereich / Innenbereich)

1. Untergrund: Alter keramischer Belag oder Textilbelag auf Zementestrich oder Beton

2. Altbeläge inkl. loser Teile entfernen!

Durch mechanisches Bearbeitungsverfahren sind vom Untergrund die alten Belagsstoffe mit Kleberschichten zu entfernen. Die umweltgerechte Entsorgung / Lagerung des anfallenden Abfalls ist im Einheitspreis einzurechnen.

Materialverbrauch: ; Preis:.....

3. Bestandsschutz

Schließen oder Abhängen der zu bearbeitenden Räume, um eine Staubbildung in den Nutzräumen zu verhindern. In dieser Pos. sind Material, Lohn, Auf- u. Abbau zu kalkulieren.

Materialverbrauch: ; Preis:.....

5. Grundieren

Gereinigte Untergrundfläche zur Saugminderung mit der verdünnten Kunstharzdispersion SCHÖNOX KH (Mischungsverhältnis: SCHÖNOX KH : Wasser = 1 : 5) nach Werksvorschrift vorstreichen.

Materialverbrauch: ; Preis:.....

6. Spezialrandstreifen

Zu aufgehenden Bauteilen ist der SCHÖNOX SPEZIAL-RANDSTREIFEN aufzustellen.

Materialverbrauch: ; Preis:.....

7. Untergrundausgleich

Mit der selbst verlaufenden Kunstharz-Zementspachtelmasse SCHÖNOX FPL PLUS den Untergrund fachgerecht egalisieren / instand setzen / erneuern.

Materialverbrauch: ; Preis:.....

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

F Planungshilfe SCHÖNOX EDP
Anwendungsbeispiel: Entkopplung bei Verkehrslasten bis 2 kN/m²
(Privater Bereich / Innenbereich)

8. Entkopplung mit SCHÖNOX EDP

SCHÖNOX EDP mit SCHÖNOX TT-Bodenklebern auf dem sauberen, trag- und haftfähigen Untergrund mit einer 6 mm bzw. 8 mm Zahnkelle verkleben. Die Platten werden stumpf gestoßen, dabei ist zu beachten, dass der Verlegemörtel nicht durch die Stoßfugen aufsteigt.

Materialverbrauch: ; Preis:.....

9. Alternativabdichtung

Auf das erstellte Gefälle wird die alternative Abdichtung SCHÖNOX 2K-DS (Dichtmanschetten und Fugendichtband) aufgebracht. Die Herstellung der Abdichtung mit SCHÖNOX 2K-DS muss in mind. 2 Aufträgen erfolgen. Eine Mindesttrockenschichtdicke von 2,0 mm ist einzuhalten, hierzu sind bei jedem Arbeitsgang 1,2 mm aufzutragen. Die Verlegereife von SCHÖNOX 2K-DS im Außenbereich ist nach frühestens 24 Stunden gewährleistet. Bis zur Verlegung des Belages ist die Abdichtung vor Witterungseinflüssen zu schützen.

Materialverbrauch: ; Preis:.....

10. Fliesenverlegung

Fabrikat:
Format:
Art.-Nr.:
Farbe:
Serie:
Sorte:

liefern und auf Bodenflächen mit dem Fließ- und Dünnbettklebern SCHÖNOX TT-Bodenklebern nach Werksvorschrift fachgerecht verlegen. Kleber im Bereich von Anschluss- und Bewegungsfugen aussparen.

Materialverbrauch: ; Preis:.....

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

F Planungshilfe SCHÖNOX EDP
Anwendungsbeispiel: Entkopplung bei Verkehrslasten bis 2 kN/m²
(Privater Bereich / Innenbereich)

11. Sockelbekleidung

Fabrikat:
Format:
Art.-Nr.:
Farbe:
Serie:
Sorte:

liefern und im Dünnbettverfahren wie zuvor beschrieben verkleben.

Materialverbrauch: ; Preis:.....

12. Verfugung

Die Verfugung des Belages ist mit der schnellen, flexiblen Universalfuge SCHÖNOX SU durchzuführen. SCHÖNOX SU ist für Fugenbreiten von 3 - 15 mm geeignet. Je nach Oberflächenausstattung des verlegten Materials ist eine Probeverfugung durchzuführen. Anschluss- und Bewegungsfugen bitte sauber aussparen.

Materialverbrauch: ; Preis:.....

Das Schließen der Anschluss- und Bewegungsfugen wird mit dem elastischen Silikonkautschuk SCHÖNOX ES durchgeführt.

Materialverbrauch: ; Preis:.....

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>