

10.09-C Verlegen und Verfugen von Fliesen aus Steinzeug/Feinsteinzeug auf gipsgebundenen Wandflächen

Pos. 1m² gipsgebundener Untergrund

- * Gipswandbauplatten
- * Gipsputz

1-lagig, mindestens 10 mm dick,
nicht gefilzt und geglättet, mit

SCHÖNOX KH, lösemittelfreie Kunstharzhaftdispersion
1 : 1 mit Wasser verdünnt

grundieren.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des
Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

-C Verlegen und Verfugen von Fliesen aus Steinzeug/Feinsteinzeug auf gipsgebundenen Wandflächen

Alternativ zu Pos.1:

Pos.2m² gipsgebundener Untergrund

- * Gipswandbauplatten
- * Gipsputz

1-lagig, mindestens 10 mm dick,
nicht gefilzt und geglättet, mit

SCHÖNOX KH-FIX, gebrauchsfertige lösemittelfreie
Kunstharzhaftdispersion, unverdünnt

grundieren

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des
Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

-C Verlegen und Verfugen von Fliesen aus Steinzeug/Feinsteinzeug auf gipsgebundenen Wandflächen

Pos. 3m² keramische Wandfliesen aus

- * Steinzeug
- * Feinsteinzeug

Hersteller

Sorte

Format cm x cm mit

SCHÖNOX CFK PLUS,
auf der grundierten Wandflächen der Pos. 1 verkleben.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

-C Verlegen und Verfugen von Fliesen aus Steinzeug/Feinsteinzeug auf gipsgebundenen Wandflächen

Pos. 4m² keramische Wandfliesen der Pos. 3:
Fugenbreitemm mit

SCHÖNOX SU, schnelle Universal-Flexfuge
Farbton

verfugen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

Alternativ zu Pos. 4:

Pos. 5m² keramische Wandfliesen der Pos. 3:
Fugenbreite mm mit

SCHÖNOX UF-PREMIUM, Universalfugenmörtel
Farbton

verfugen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

-C Verlegen und Verfugen von Fliesen aus Steinzeug/Feinsteinzeug auf gipsgebundenen Wandflächen

Alternativ zu Pos. 4:

Pos. 6m² keramische Wandfliesen der Pos. 3
Fugenbreitemm mit

SCHÖNOX SB-FLEX, vergüteter Schmal- und
Breitfugenmörtel
Farbton

verfugen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des
Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

Pos. 7lfdm Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen mit

SCHÖNOX ES, Fugendicht-Silikon
Farbton

ausspritzen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des
Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>