

3.03-A Ausgleichen von Wand- und Bodenflächen im Innen- , Außen- und Dauernassbereich zur Aufnahme von keramischen Fliesen

Pos. 1 Untergrund:

..... m² Untergrund aus

- * Zementputz MG P III
- * Kalkzementputz MG P II
- * Porenbeton

mit

SCHÖNOX KH, lösemittelfreie Kunstharzhaftdispersion,
1 : 5 mit Wasser verdünnt,

grundieren.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

3.03-A Ausgleichen von Wand- und Bodenflächen im Innen- , Außen- und Dauernassbereich zur Aufnahme von keramischen Fliesen

Alternativ zu Pos. 2:

Pos. 2 Untergrund:

..... m² Beton mit

SCHÖNOX KH, lösemittelfreie Kunstharzhaftdispersion
1 : 3 mit Wasser verdünnt,

grundieren.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

3.03-A Ausgleichen von Wand- und Bodenflächen im Innen- , Außen- und Dauernassbereich zur Aufnahme von keramischen Fliesen

Alternativ zu Pos. 2:

Pos. 3 Untergrund:

..... m² Untergrund aus

- * Gipsputzen
- * Gipskartonplatten
- * Gipsvollsteine
- * Gipsfaser,- Fibersilikatplatten

mit

SCHÖNOX KH, lösemittelfreie Kunstharzhaftdispersion
1 : 1 mit Wasser verdünnt,

grundieren.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

3.03-A Ausgleichen von Wand- und Bodenflächen im Innen- , Außen- und Dauernassbereich zur Aufnahme von keramischen Fliesen

Alternativ zu Pos. 2:

Pos. 4 Untergrund:

..... m² Untergrund aus

- * Gipsputzen
- * Gipskartonplatten
- * Gipsvollsteine
- * Gipsfaser,- Fibersilikatplatten
- * Zementputz MG P III
- * Kalkzementputz MG P II
- * Porenbeton
- * Beton

mit

SCHÖNOX KH-FIX, gebrauchsfertige lösemittelfreie Kunstharzhaftdispersion, unverdünnt

grundieren.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

3.03-A Ausgleichen von Wand- und Bodenflächen im Innen- , Außen- und Dauernassbereich zur Aufnahme von keramischen Fliesen

Alternativ zu Pos. 2:

Pos. 5 Untergrund:

..... m² alter Fliesen-, Naturstein- oder Kunststeinbelag, mit

SCHÖNOX SHP, Acrylatspezialdispersion, pur,
grundieren.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

3.03-A Ausgleichen von Wand- und Bodenflächen im Innen- , Außen- und Dauernassbereich zur Aufnahme von keramischen Fliesen

Pos. 6 m² Wandfläche mit

SCHÖNOX PL, Universal-Reparaturmörtel

Schichtdicke.....mm

ausgleichen.

Maximale Schichtdicke (ungestreckt): 10 mm.

Bei Ausgleichsarbeiten über 10 mm ist SCHÖNOX PL gemäß technischem Produktdatenblatt mit Sand zu strecken.

Die Verlegereife für keramische Fliesen und Platten ist nach ca. 24 Stunden erreicht.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>