

3.32-A Ausgleichen von Wand- und Bodenflächen im Innen- , Außen- und Dauernassbereich zur Aufnahme von keramischen Fliesen

Pos. 1 Untergrund:

..... m² Untergrund aus

- * Zementputz MG P III
- * Kalkzementputz MG P II
- * Porenbeton

mit

SCHÖNOX KH, lösemittelfreie Kunstharzhaftdispersion,
1 : 5 mit Wasser verdünnt,

grundieren.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

3.32-A Ausgleichen von Wand- und Bodenflächen im Innen- , Außen- und Dauernassbereich zur Aufnahme von keramischen Fliesen

Alternativ zu Pos. 2:

Pos. 2 Untergrund:

..... m² Beton mit

SCHÖNOX KH, lösemittelfreie Kunstharzhaftdispersion
1 : 3 mit Wasser verdünnt,

grundieren.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

3.32-A Ausgleichen von Wand- und Bodenflächen im Innen- , Außen- und Dauernassbereich zur Aufnahme von keramischen Fliesen

Alternativ zu Pos. 2:

Pos. 3 Untergrund:

..... m² Untergrund aus

- * Gipsputzen
- * Gipskartonplatten
- * Gipsvollsteine
- * Gipsfaser,- Fibersilikatplatten

mit

SCHÖNOX KH, lösemittelfreie Kunstharzhaftdispersion
1 : 1 mit Wasser verdünnt,

grundieren.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

**3.32-A Ausgleichen von Wand- und Bodenflächen im Innen- , Außen- und
Dauernassbereich zur Aufnahme von keramischen Fliesen**

Alternativ zu Pos. 2:

Pos. 4 Untergrund:

..... m² Untergrund aus

- * Gipsputzen
- * Gipskartonplatten
- * Gipsvollsteine
- * Gipsfaser,- Fibersilikatplatten
- * Zementputz MG P III
- * Kalkzementputz MG P II
- * Porenbeton
- * Beton

mit

SCHÖNOX KH-FIX, gebrauchsfertige lösemittelfreie
Kunstharzhaftdispersion, unverdünnt

grundieren.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des
Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

3.32-A Ausgleichen von Wand- und Bodenflächen im Innen- , Außen- und Dauernassbereich zur Aufnahme von keramischen Fliesen

Alternativ zu Pos. 2:

Pos. 5 Untergrund:

..... m² alter Fliesen-, Naturstein- oder Kunststeinbelag, mit
SCHÖNOX SHP, Acrylspezialdispersion, pur,
grundieren.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

3.32-A Ausgleichen von Wand- und Bodenflächen im Innen- , Außen- und Dauernassbereich zur Aufnahme von keramischen Fliesen

Pos. 6 m² grundierte Wandfläche mit

SCHÖNOX PL PLUS, vorgemischter Universal-Reparaturmörtel

Schichtdicke.....mm

ausgleichen.

Mindestschichtdicke: 3 mm, maximal: 30 mm.

Die Verlegereife für keramische Fliesen und Platten ist nach ca. 2 Stunden erreicht.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>