

5.01-A Herstellen von Estrichen auf Trennschicht im Innenbereich. Verlegereif für keramische Beläge nach 3 Tagen.

Pos. 1m² Trennschicht auf geeignetem Untergrund auslegen.

Fabrikat

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

Pos. 2m² Estrich auf Trennschicht in Anlehnung an die DIN 18353 und DIN 18560, Schichtdicke.....mm, auf Bodenflächen der Pos. 1 einbauen. Als Bindemittel ist

SCHÖNOX SEZ, Schnellestrich-Zement
Mischungsverhältnis 1 : 5 in Gewichtsteilen

mit Sand der Körnung 0 – 8 mm, zu verwenden.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>