

**7.14-B Entkoppeln einer Bodenfläche bei nachfolgender Verlegung eines keramischen Belages mit SCHÖNOX EB-V (verklebt)**

---

Pos. 1 Untergrund:

..... m<sup>2</sup> Untergrund aus

\* Zementestrich

\* Sonstige feuchtigkeitsunempfindliche Untergründe

mit

**SCHÖNOX KH**, lösemittelfreie Kunstharzhaftdispersion,  
1 : 5 mit Wasser verdünnt,

grundieren.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

\* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

**7.14-B Entkoppeln einer Bodenfläche bei nachfolgender Verlegung eines keramischen Belages mit SCHÖNOX EB-V (verklebt)**

---

Alternativ zu Pos. 2:

Pos. 2 Untergrund:

..... m<sup>2</sup> Beton mit

**SCHÖNOX KH**, lösemittelfreie Kunstharzhaftdispersion  
1 : 3 mit Wasser verdünnt,

grundieren.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

**7.14-B Entkoppeln einer Bodenfläche bei nachfolgender Verlegung eines keramischen Belages mit SCHÖNOX EB-V (verklebt)**

---

Alternativ zu Pos. 2:

Pos. 3 Untergrund:

..... m<sup>2</sup> Untergrund aus

- \* calciumsulfatgebundener Estrich
- \* Spachtelmassen
- \* Trockenestrichen
- \* Gipsfaser,- Fibersilikatplatten

mit

**SCHÖNOX KH**, lösemittelfreie Kunstharzhaftdispersion  
1 : 1 mit Wasser verdünnt,

grundieren.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

\* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

**7.14-B Entkoppeln einer Bodenfläche bei nachfolgender Verlegung eines keramischen Belages mit SCHÖNOX EB-V (verklebt)**

---

Alternativ zu Pos. 2:

Pos. 4 Untergrund:

..... m<sup>2</sup> Untergrund aus

- \* Spachtelmassen
- \* Trockenestrichen
- \* Gipsfaser,- Fibersilikatplatten
- \* Zementestrich
- \* Sonstige feuchtigkeitsunempfindliche Untergründe
- \* calciumsulfatgebunder Estrich
- \* Beton

mit

**SCHÖNOX KH-FIX**, gebrauchsfertige löselmittelfreie  
Kunstharzhaftdispersion, unverdünnt

grundieren.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des  
Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

\* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

**7.14-B Entkoppeln einer Bodenfläche bei nachfolgender Verlegung eines keramischen Belages mit SCHÖNOX EB-V (verklebt)**

---

Alternativ zu Pos. 2:

Pos. 5 Untergrund:

..... m<sup>2</sup> alter Fliesen-, Naturstein- oder Kunststeinbelag, mit

**SCHÖNOX SHP**, Acrylatspezialdispersion, pur,

grundieren.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

\* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

**7.14-B Entkoppeln einer Bodenfläche bei nachfolgender Verlegung eines keramischen Belages mit SCHÖNOX EB-V (verklebt)**

---

Pos. 6 .....m<sup>2</sup> Bodenflächen im Innenbereich

**SCHÖNOX EB-V, Entkopplungsbahn,**

auf den gereinigten, staubfreien und grundierten Untergrund nach Werksvorschrift einbauen (Anwendung nur im privaten Innenbereich, bis zu einer Verkehrslast bis 2 KN/m<sup>2</sup>). Die Verklebung erfolgt mit SCHÖNOX-Dünnbettklebern. Die Matte wird stumpf gestoßen, kraftschlüssige Verbindungen zu aufsteigenden Bauteilen sind zu vermeiden.

Untergrund:

- \* Estriche nach DIN 18560
- \* Beton
- \* alte, festliegende, keramische oder textile Beläge
- \* tragfähige Trockenestriche
- \* Mischuntergründe

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

\* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>