

8.13-B Abdichten von Wand- und Bodenflächen unter Fliesen und Platten in Schwimmbecken

Pos. 1m² Wand- und Bodenflächen aus

- * Beton
 - * WU-Beton mit
 - * Zementputz - MG P III
- mit
SCHÖNOX GEA, Epoxidharz-Grundierung

grundieren und mit SCHÖNOX Quarzsand, Körnung 0,2 – 0,8 mm im frischen Zustand im Überschuss abstreuen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

8.13-B Abdichten von Wand- und Bodenflächen unter Fliesen und Platten in Schwimmbecken

Pos. 2m² Wand und Bodenflächen der Pos. 1,
einschließlichStück RohrdurchführungenStück
Bodenabläufe mit

SCHÖNOX EA, Epoxidharz-Spezialabdichtung

abdichten. Bei Rohrdurchführungen und Bodenabläufen sind
SCHÖNOX DICHTMANSCHETTEN in den 1. Auftrag
einzubetten und mit dem 2. Auftrag in die Dichtschicht
einzubinden.

Es sind mind. 2 Aufträge mit einer Dicke von jeweils 1,0 mm
erforderlich. Der zweite Auftrag ist im Frischzustand mit
SCHÖNOX Quarzsand, Körnung 0,5 – 1,0 mm im Überschuss
abzustreuen. Mindesttrockenschichtdicke 2,0 mm.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

8.13-B Abdichten von Wand- und Bodenflächen unter Fliesen und Platten in Schwimmbecken

Pos. 3lfdm. rissgefährdete Anschlüsse, Ecken, Randfugen und Bewegungsfugen mit

SCHÖNOX FUGENDICHTBAND

abdichten. Das Dichtband wird in den 1. Auftrag eingebettet und mit dem 2. Auftrag in die Dichtschicht eingebunden.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

Pos. 4m² keramische Fliesen aus

* Steinzeug

* Feinsteinzeug

Hersteller

Sorte

Format cm x cm mit

SCHÖNOX KR, Epoxidharz-Fliesenkleber

auf Wand- / Bodenflächen der Pos. 2 verlegen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

8.13-B Abdichten von Wand- und Bodenflächen unter Fliesen und Platten in Schwimmbecken

Pos. 5m² keramische Fliesen der Pos. 4,
Fugenbreite mm, mit

* **SCHÖNOX CF**, Epoxidharz-Colorfuge, silbergrau

* **SCHÖNOX CF**, Epoxidharz-Colorfuge, grau

im Schlämmverfahren verfugen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Bei Abdichtungsarbeiten ist die jeweilige gültige Fassung des Merkblattes „Hinweise für die Ausführung von Abdichtungen im Verbund mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den Innen- und Außenbereich“, herausgegeben vom Fachverband des Deutschen Fliesengewerbes, zu beachten.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>