

## 8.14-A Abdichten von Wandflächen unter Fliesen aus Steingut im Innenbereich

---

Pos. 1 .....m<sup>2</sup> Wandflächen im Innenbereich,  
einschließlich .....Stück Rohrdurchführungen mit

**SCHÖNOX HA**, lösemittelfreie helle Abdichtung

abdichten. Bei Rohrdurchführungen sind SCHÖNOX  
DICHTMANSCHETTEN in den 1. Auftrag einzubetten und mit  
dem 2. Auftrag in die Dichtschicht einzubinden.

Es sind 2 Aufträge mit einer Dicke von jeweils mindestens  
0,5 mm erforderlich. Mindesttrockenschichtdicke 0,5 mm.

Untergrund:

- \* Zementputz MG P III
- \* Kalkzementputz MG P II
- \* Beton
- \* Mauerwerk

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

\* Nichtzutreffendes bitte streichen.

---

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

## 8.14-A Abdichten von Wandflächen unter Fliesen aus Steingut im Innenbereich

---

Pos. 2 .....lfdm **SCHÖNOX FUGENDICHTBAND**,  
in den Ecken mit dem 1. SCHÖNOX HA Auftrag einbetten und  
mit dem 2. Auftrag in die Dichtschicht einbinden.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

Pos. 3 .....m<sup>2</sup> keramische Fliesen aus  
Steingut

Hersteller .....

Sorte .....

Format ..... cm x ..... cm mit

**SCHÖNOX PFK**, Profiflexkleber

auf Wandflächen der Pos. 1 verlegen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

## 8.14-A Abdichten von Wandflächen unter Fliesen aus Steingut im Innenbereich

---

Pos. 4 .....m<sup>2</sup> keramische Fliesen der Pos. 3,  
Fugenbreite ..... mm, mit

**SCHÖNOX WD-FLEX**, verarbeitungsfreundlicher,  
wasserabweisender Flexfugenmörtel  
Farbton ....

verfugen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

Pos. 5 .....lfdm Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen mit

**SCHÖNOX ES**, Fugendicht-Silikon  
Farbton ....

ausspritzen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

Bei Abdichtungsarbeiten ist die jeweilige gültige Fassung des Merkblattes „Hinweise für die Ausführung von Abdichtungen im Verbund mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den Innen- und Außenbereich“, herausgegeben vom Fachverband des Deutschen Fliesengewerbes, zu beachten.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>