

## 8.23-K Abdichten von Wandflächen aus Glasmosaik im Innenbereich

---

Pos. 1 .....m<sup>2</sup> Wandflächen im Innenbereich,  
einschließlich .....Stück Rohrdurchführungen mit

**SCHÖNOX 1K-DS**, 1-Komponenten Dichtschlämme,

abdichten. Bei Rohrdurchführungen sind SCHÖNOX  
DICHTMANSCHETTEN in den ersten Auftrag einzubetten  
und mit dem zweiten Auftrag in die Dichtschicht einzubinden.

Es sind 2 Aufträge mit einer Dicke von jeweils mindestens  
1,2 mm erforderlich. Mindesttrockenschichtdicke 2,0 mm.

Untergrund:

- \* Zementputz MG P III
- \* Kalkzementputz MG P II
- \* Beton
- \* Mauerwerk

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des  
Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

\* Nichtzutreffendes bitte streichen.

---

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

## 8.23-K Abdichten von Wandflächen aus Glasmosaik im Innenbereich

---

Pos. 2 .....lfdm **SCHÖNOX FUGENDICHTBAND**,  
in die Ecken mit dem ersten Auftrag SCHÖNOX 1K-DS  
einbetten und mit dem zweiten Auftrag in die Dichtschicht  
einbinden.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des  
Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

Pos. 3 .....m<sup>2</sup> Glasmosaik

Hersteller .....

Sorte .....

Format ..... cm x ..... cm mit

**SCHÖNOX PFK WEISS**, Profiflexkleber

auf Bodenflächen der Pos. 1 verlegen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des  
Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

**8.23-K Abdichten von Wandflächen aus Glasmosaik im Innenbereich**

---

Pos. 4 .....m<sup>2</sup> keramische Fliesen der Pos. 3,  
Fugenbreite ..... mm, mit

**SCHÖNOX GMF**, Glasmosaikfuge,

verfugen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des  
Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

Pos. 5 .....lfdm Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen mit

**SCHÖNOX ES**, Fugendicht-Silikon,  
Farbton ....

versiegeln.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des  
Herstellers.

Material .....

Lohn .....

Summe .....

EP ..... GP .....

Bei Abdichtungsarbeiten ist die jeweilige gültige Fassung des Merkblattes „Hinweise für die Ausführung von Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den Innen- und Außenbereich“, herausgegeben vom Zentralverband Deutsches Baugewerbe, zu beachten.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

---

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl  
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329  
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>