

8.30-C Abdichten von gipsgebundenen Wandflächen unter Fliesen und Platten aus Steingut im Innenbereich

Pos. 1m² gipsgebundenen Untergrund

- * Gipskartonplatten
- * Gipswandbauplatten
- * Gipsputz, MG P IV
1-lagig, mindestens 10 mm dick,
nicht gefilzt und nicht geglättet mit

SCHÖNOX KH, lösemittelfreie Kunstharzhaftdispersion
1 : 1 mit Wasser verdünnt,

grundieren.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Pos. 2m² Wandflächen im Innenbereich,
einschließlichStück Rohrdurchführungen mit

SCHÖNOX 2K-DS, 2-Komponenten Dichtschlämme,

abdichten. Bei Rohrdurchführungen sind SCHÖNOX
DICHTMANSCHETTEN in den 1. Auftrag einzubetten und mit
dem 2. Auftrag in die Dichtschicht einzubinden.

Es sind 2 Aufträge mit einer Dicke von jeweils mindestens
1,2 mm erforderlich. Mindesttrockenschichtdicke 2,0 mm.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

8.30-C Abdichten von gipsgebundenen Wandflächen unter Fliesen und Platten aus Steingut im Innenbereich

Pos. 3lfdm **SCHÖNOX FUGENDICHTBAND**,
in den Ecken mit dem 1. SCHÖNOX 2K-DS Auftrag einbetten
und mit dem 2. Auftrag in die Dichtschicht einbinden.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

Pos. 4m² keramische Fliesen aus
Steingut

Hersteller

Sorte

Format cm x cm mit

SCHÖNOX PFK, Profiflexkleber

auf Wandflächen der Pos. 1 verlegen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

8.30-C Abdichten von gipsgebundenen Wandflächen unter Fliesen und Platten aus Steingut im Innenbereich

Pos. 5m² keramische Fliesen der Pos. 3,
Fugenbreite mm, mit

SCHÖNOX WD-FLEX, verarbeitungsfreundlicher,
wasserabweisender Flexfugenmörtel
Farbton

verfugen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

Pos. 6lfdm Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen mit

SCHÖNOX ES, Fugendicht-Silikon
Farbton

ausspritzen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

Bei Abdichtungsarbeiten ist die jeweilige gültige Fassung des Merkblattes „Hinweise für die Ausführung von Abdichtungen im Verbund mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den Innen- und Außenbereich“, herausgegeben vom Fachverband des Deutschen Fliesengewerbes, zu beachten.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>