

8.30-F Abdichten von Bodenflächen bei nachfolgendem Einbau der Dünnettendrainage SCHÖNOX EP-DRAIN im Außenbereich mit einer zementären Dichtungsschlämme als Verbundabdichtung

Pos. 1m² Bodenflächen im Außenbereich,
einschließlichStück Bodenabläufe

SCHÖNOX 2K-DS, 2-Komponenten Dichtschlämme, flexibel (mit bauaufsichtlichem Prüfzeugnis) abdichten.
Bei Rohrdurchführungen sind SCHÖNOX DICHTMANSCHETTEN in den ersten Auftrag einzubetten und mit dem zweiten Auftrag in die Dichtschicht einzubinden.

Es sind 2 Aufträge mit einer Dicke von mindestens 1,2 mm erforderlich. Mindesttrockenschichtdicke 2,0 mm.
Zugelassen für Feuchtigkeitsklassen A01, A02 und B0 nach ZDB-Merkblatt und Feuchtigkeitsklasse A1, A2 und B nach abP (Wand-, Bodenflächen und Schwimmbecken gewerblicher/öffentlicher Bereich)

Untergrund:

- * Zementestrich
- * Beton

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

8.30-F Abdichten von Bodenflächen bei nachfolgendem Einbau der Dünnettendrainage SCHÖNOX EP-DRAIN im Außenbereich mit einer zementären Dichtungsschlämme als Verbundabdichtung

Pos. 2lfdm **SCHÖNOX FUGENDICHTBAND**, in den Ecken mit dem ersten Auftrag SCHÖNOX 2K-DS einbetten und mit dem zweiten Auftrag in die Dichtschicht einbinden.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

Material

Lohn

Summe EP GP

Pos. 3 Vorhandene Bodenabläufe mit **SCHÖNOX DICHTMAN-SCHETTE** Boden oder glw. an die Dichtlage anschließen. Das Einlegen erfolgt in die erste Dichtlage.

Material

Lohn

Summe EP GP

Pos. 4 Innen- und Außenecken mit konfektionierten **SCHÖNOX INNEN-** oder **AUSSENECKEN** fachgerecht schließen. Das Einlegen erfolgt in die erste Dichtlage.

Material

Lohn

Summe EP GP

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
 Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
 e-mail: info@schoenox.de, Internet: http://www.schoenox.de