

8.30-H Abdichten von Wandflächen unter Fliesen und Platten aus Steinzeug - Feinsteinzeug im Innenbereich

Pos. 1m² Wandflächen im Innenbereich,
einschließlichStück Durchdringungen mit

SCHÖNOX 2K-DS, 2-Komponenten Dichtschlämme,
abdichten. Bei Rohrdurchführungen sind SCHÖNOX
DICHTMANSCHETTEN in den 1. Auftrag einzubetten und
mit dem 2. Auftrag in die Dichtschicht einzubinden.

Es sind 2 Aufträge mit einer Dicke von mindestens
1,2 mm erforderlich. Mindestrockenschichtdicke 2,0 mm.

Untergrund:

- * Zementestrich
- * Beton

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des
Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

**8.30-H Abdichten von Wandflächen unter Fliesen und Platten aus Steinzeug -
Feinsteinzeug im Innenbereich**

Pos. 2lfdm **SCHÖNOX FUGENDICHTBAND**,
in den Ecken mit dem 1. SCHÖNOX 2K-DS Auftrag
einbetten und mit dem 2. Auftrag in die Dichtschicht
einbinden.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des
Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

Pos. 3m² keramische Fliesen aus

* Steinzeug

* Feinsteinzeug

Hersteller

Sorte

Format cm x cm mit

SCHÖNOX PFK, Profiflexkleber

auf Wandflächen der Pos. 1 verlegen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des
Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

* Nichtzutreffendes bitte streichen.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

**8.30-H Abdichten von Wandflächen unter Fliesen und Platten aus Steinzeug -
Feinsteinzeug im Innenbereich**

Pos. 4m² keramische Fliesen der Pos. 3,
Fugenbreite mm, mit

SCHÖNOX SU, schnelle Universal-Flexfuge
Farbton

verfugen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des
Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

Alternativ zu Pos. 4:

Pos. 5m² keramische Fliesen der Pos. 3,
Fugenbreite mm, mit

SCHÖNOX SB-FLEX, normal abbindender vergüteter
Schmal- und Breutfugenmörtel
Farbton

verfugen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des
Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>

**8.30-H Abdichten von Wandflächen unter Fliesen und Platten aus Steinzeug -
Feinsteinzeug im Innenbereich**

Pos. 6lfdm Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen mit

SCHÖNOX ES, Fugendicht-Silikon
Farbton

ausspritzen.

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des
Herstellers.

Material

Lohn

Summe

EP GP

Bei Abdichtungsarbeiten ist die jeweilige gültige Fassung des Merkblattes „Hinweise für die Ausführung von Abdichtungen im Verbund mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den Innen- und Außenbereich“, herausgegeben vom Fachverband des Deutschen Fliesengewerbes, zu beachten.

Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob die Darstellungen unverändert übernommen werden können

SCHÖNOX GmbH, Alfred-Nobel-Str. 6, 48720 Rosendahl
Telefon: 02547-910-0, Telefax: 02547-910-329
e-mail: info@schoenox.de, Internet: <http://www.schoenox.de>