

# Klebstoffempfehlung

## Debolon



### Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielhaft)	Neuer Gussasphalt nach DIN 18560 (AS)	Zementestrich nach DIN 18560 (CT)	Beton	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich DIN 18560 (CA)	Holzpressspanplatten V 100 verklebt&verschraubt
Grundierungen (beispielhaft)	Entfällt bei ausreichender Absandung	SCHÖNOX VD (EC1) SCHÖNOX PG (EC1)			
Spachtelmassen (beispielhaft)	SCHÖNOX AP (EC1) 2-8 mm SCHÖNOX SP (EC1 R) 2-3 mm	SCHÖNOX AP (EC1) SCHÖNOX SP (EC1 R)			

### Belagsverklebung

Qualitäten der Objektkollektion	<b>LIFETEC Spezial, LIFETEC Comfort, Compact XPS, Live Spezial</b>		
Einsatzbereich	Gewerblich und private Nutzung		
Empfohlener Klebstoff	<b>SCHÖNOX EMICLASSIC (EC1)</b> Universal-Dispersionsklebstoff	<b>SCHÖNOX MULTI-OBJEKT (EC1)</b> Multifunktions-Dispersionsklebstoff	<b>SCHÖNOX PVC-OBJEKT (EC1)</b> schneller PVC-Dispersionsklebstoff
Auftragsgerät	Zahnung TKB A2 Verbrauch ca. 300 g/m <sup>2</sup>	Zahnung TKB A2 Verbrauch ca. 350 g/m <sup>2</sup>	Zahnung TKB A2 Verbrauch ca. 350 g/m <sup>2</sup>

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder die Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen, Produktdatenblätter oder Verlegeanleitungen erhalten Sie im Internet unter [www.schoenox.de](http://www.schoenox.de) oder [ww.debolon.de](http://ww.debolon.de).



# Klebstoffempfehlung

## Debolon



Untergrundvorbereitung					
Untergründe (beispielhaft)	Neuer Gussasphalt nach DIN 18560 (AS)	Zementestrich nach DIN 18560 (CT)	Beton	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich DIN 18560 (CA)	Holzpresspanplatten V 100 verklebt&verschraubt
Grundierungen (beispielhaft)	Entfällt bei ausreichender Absandung	SCHÖNOX VD (EC1) SCHÖNOX PG (EC1)			
Spachtelmassen (beispielhaft)	SCHÖNOX AP (EC1) 2-8 mm SCHÖNOX SP (EC1 R) 2-3 mm	SCHÖNOX AP (EC1) SCHÖNOX SP (EC1 R)			
Belagsverklebung					
Qualitäten der Wohnkollektion	LifeTec, Live, Action VB*				
Einsatzbereich	private Nutzung				
Empfohlener Klebstoff	Vollflächige Verklebung		Fixierung		
	SCHÖNOX EMICLASSIC (EC1) Universal-Dispersionsklebstoff	SCHÖNOX MULTI-OBJEKT (EC1) Multifunktions-Dispersionsklebstoff	SCHÖNOX MULTIFIX (EC1) Ablösbare Spezial-Fixierung		
Auftragsgerät	Zahnung TKB A1-A2 Verbrauch ca. 250-300 g/m <sup>2</sup>	Zahnung TKB A2 Verbrauch ca. 350 g/m <sup>2</sup>	Veloursrolle, Zahnung TKB A4 Verbrauch ca. 100-250 g/m <sup>2</sup>		

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder die Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen, Produktdatenblätter oder Verlegeanleitungen erhalten Sie im Internet unter [www.schoenox.de](http://www.schoenox.de) oder [www.debolon.de](http://www.debolon.de).

\* Zur vollflächigen Verklebung



# Klebstoffempfehlung

## Debolon



### Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielhaft)	Zementestrich nach DIN 18560 (CT)	Beton (Restfeuchte <3,5Gew.%)	Magnesiaestriche nach DIN 18560 (MA)
Grundierungen (beispielhaft)	Entfällt bei normaler Saugfähigkeit		SCHÖNOX EG
Spachtelmassen (beispielhaft)	SCHÖNOX PS FLEX (EC1 R) Auftragsdicke mind. 3 mm		

### Belagsverklebung

Qualitäten	<i>Delphin</i>	
	<i>Delphin Super, Delphin Nova</i>	
Empfohlener Klebstoff	SCHÖNOX EMICLASSIC (EC1) Universal Dispersionskleber	Für Industrie- und Nassbereiche
		SCHÖNOX PU 900 2-Komponenten-Polyurethanklebstoff
Auftragsgerät	Zahnung TKB A2 Verbrauch ca. 300 g/m <sup>2</sup>	Zahnung TKB A2/B1, Delphin Super B1 Verbrauch ca. 500/700 g/m <sup>2</sup>

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder die Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen, Produktdatenblätter oder Verlegeanleitungen erhalten Sie im Internet unter [www.schoenox.de](http://www.schoenox.de) oder [www.debolon.de](http://www.debolon.de).

