

Klebstoffempfehlung

CV-Bodenbelag



Untergrundvorbereitung					
Untergründe (beispielhaft)	Neuer Gussasphalt nach DIN 18560 (AS)	Zementestrich nach DIN 18560 (CT)	Beton	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich DIN 18560 (CA)	Holzpressspanplatten V 100 (verschraubt)
Grundierungen (beispielhaft)	Entfällt bei ausreichender Absandung	SCHÖNOX VD (EC1) SCHÖNOX PG (EC1)			
Spachtelmassen (beispielhaft)	SCHÖNOX SP (EC1) auf neuem Gussasphalt mind. 2mm max. 3mm SCHÖNOX AP (EC1)				
Belagsverklebung					
Qualität	Collection 2010 leoline und avenue – Container, Soundlab				
Einsatzbereich	Wohnbereich				
Empfohlener Klebstoff	SCHÖNOX EMICLASSIC (EC1) Universal-Dispersionsklebstoff				
Auftragsgerät	Zahnung TKB A4/A5 (halbnasse Phase) Verbrauch ca. 200-280 g/m ²				

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder die Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen, Produktdatenblätter oder Verlegeanleitungen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder www.ivcgroup.com