

Klebstoffempfehlung

Junckers Parkett GmbH



Untergrundvorbereitung				
Untergründe (beispielhaft)	Neuer Gussasphalt nach DIN 18560	Zementestrich nach DIN 18560	Beton	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich
Grundierungen (beispielhaft)	Entfällt bei ausreichender Absandung		SCHÖNOX VD (EC1) SCHÖNOX PG (EC1)	
Spachtelmassen (beispielhaft) <small>Wir empfehlen die Rakeltechnik</small>	SCHÖNOX AP* (EC1) max. 3-8 mm SCHÖNOX SP (EC1) mind. 2 mm max. 3 mm	SCHÖNOX AP* (EC1) mind. 3 mm SCHÖNOX SP (EC1) mind. 2 mm		

Klebstoffempfehlung			
Parkett	Junckers Massivparkett und Dielen		
Abmessungen	900/1830/3700X129X22mm	1800/2100/2400X129X20,5mm	900/1830X129X13,8
Direkte Verklebung	möglich		
Empfohlener Klebstoff	SCHÖNOX MS-ELASTIC Elastischer, wasserfreier Standard-Klebstoff (EMICODE EC1 R – sehr emissionsarm – nach GEV)		SCHÖNOX HARD-ELASTIC fest-elastischer, wasserfreier Klebstoff für Parkett (EMICODE EC1 R – sehr emissionsarm – nach GEV)
	Zahnung: TKB B15- B17-S4 Verbrauch: 1200-3000 g/m ²		Zahnung: TKB B15- B17-S4 Verbrauch: 1150-3000 g/m ²

Bei Langlelementen ist eine erhöhte Anforderung an die Ebenheit des Untergrundes zu stellen. Das Parkett ist vollflächig ins Klebstoffbett einzulegen und ggf. zu beschweren. Hierbei ist auf eine möglichst vollflächige Klebstoffbenetzung der Parkettelemente zu achten. Bei ungenügender Benetzung ist die nächst größere Klebstoffzahnung zu verwenden. Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder die Rücksprache mit der Schönox Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder www.junckers.de.

* Nur in Kombination mit elastischen SCHÖNOX Parkettklebstoffen.

** auf unbeheizten Zementestrichen mit Bauwerksabdichtung gem. DIN 18195

