

# Klebstoffempfehlung

Thomas Maile Holz + Floor GmbH



## Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielhaft)	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich nach DIN 18560 (CA)	Zementestrich nach DIN 18560 (CT)	Stein- und Keramikboden	Holzspanplatten V 100	Neuer Gussasphalt nach DIN 18560 (AS)
Grundierungen (beispielhaft)	SCHÖNOX VD (EC1) SCHÖNOX PG (EC1)			Entfällt bei ausreichender Absandung	
SCHÖNOX- Spachtelmassen (beispielhaft)	SCHÖNOX AP (EC1)    mind. 3 mm		SCHÖNOX AP (EC1) mind. 3 mm		SCHÖNOX AP (EC1)    3-8 mm

Eine direkte Verklebung ist auf den vorgenannten Untergründen mit folgendem Klebstoff möglich: **SCHÖNOX HARD-ELASTIC**

## Klebstoffempfehlung (*bitte beachten Sie die Details auf der nächsten Seite !*)

Empfohlener Klebstoff	<b>SCHÖNOX HARD-ELASTIC</b>	fest-elastischer, wasserfreier Klebstoff für Parkett (EMICODE EC1 R – sehr emissionsarm – nach GEV)
	<b>SCHÖNOX MS-ELASTIC</b>	elastischer, wasserfreier Klebstoff für Parkett (EMICODE EC1 R – sehr emissionsarm – nach GEV)

Bei Langlelementen ist eine erhöhte Anforderung an die Ebenheit des Untergrundes zu stellen. Das Parkett ist vollflächig ins Klebstoffbett einzulegen und ggf. zu beschweren. Hierbei ist auf eine möglichst vollflächige Klebstoffbenetzung der Parkettelemente zu achten. Bei ungenügender Benetzung ist die nächst größere Klebstoffzahnung zu verwenden. Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder die Rücksprache mit der Schönöx Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter [www.schoenox.de](http://www.schoenox.de) oder [www.flooringbynature.com](http://www.flooringbynature.com).

# Klebstoffempfehlung

Thomas Maile Holz + Floor GmbH



## Klebstoffempfehlung

Produkte	Empfohlener Klebstoff	SCHÖNOX HARD-ELASTIC	SCHÖNOX MS-ELASTIC
	Bei beheizten Fußbodenkonstruktionen bitte Sonderinformationen einholen		

<b>M1000 / M6000</b> Massiv Dielen	Sonderinformationen einholen max. Dicken-/Breitenverhältnis 1:10		
<b>M8500</b> Massiv Dielen	max. Dicken-/Breitenverhältnis 1:10		max. Dicken-/Breitenverhältnis 1:10
<b>M1000 / M1500 / M2000 / M5000 / M7000 / M8500 / M8600 / M8700</b> Drei-Schicht-Fertigparkett			
<b>M1000 / M2500</b> Zwei-Schicht-Parkett			
<b>M3000 / M8400</b> Zwei-Schicht-Parkett & Tafelparkett			
<b>M4000</b> Furnierboden			
<b>M8100 / M 8200</b> Hochkantlamellen & Stabparkett			

Bei Langlelementen ist eine erhöhte Anforderung an die Ebenheit des Untergrundes zu stellen. Das Parkett ist vollflächig ins Klebstoffbett einzulegen und ggf. zu beschweren. Hierbei ist auf eine möglichst vollflächige Klebstoffbenetzung der Parkettelemente zu achten. Bei ungenügender Benetzung ist die nächst größere Klebstoffzahnung zu verwenden. Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder die Rücksprache mit der Schönöx Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter [www.schoenox.de](http://www.schoenox.de) oder [www.flooringbynature.com](http://www.flooringbynature.com).



**designwerk**naturboden

Stand 05/2009

vorzugsweise

möglich

nicht geeignet