

# Klebstoffempfehlung

## Weitzer Parkett



### Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielhaft)	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich nach DIN 18560 (CA)	Zementestrich nach DIN 18560 (CT)	Stein- und Keramikboden	Holzspanplatten V 100	Neuer Gussasphalt nach DIN 18560 (AS)
Grundierungen (beispielhaft)	SCHÖNOX VD (EC1) SCHÖNOX PG (EC1)			Entfällt bei ausreichender Absandung	
SCHÖNOX- Spachtelmassen (beispielhaft)	SCHÖNOX AP (EC1)* mind. 3 mm		SCHÖNOX AP (EC1)* mind. 3 mm		SCHÖNOX AP (EC1)* 3-8 mm

Eine direkte Verklebung ist auf den vorgenannten Untergründen mit folgenden Klebstoffen möglich:

**SCHÖNOX HARD-ELASTIC**  
**SCHÖNOX MS-ELASTIC**

### Klebstoffempfehlung (*bitte beachten Sie die Details auf der nächsten Seite !*)

<b>Empfohlener Klebstoff</b>	<b>SCHÖNOX HARD-ELASTIC</b>	fest-elastischer, wasserfreier Klebstoff für Parkett (EMICODE EC1 R – sehr emissionsarm – nach GEV)
	<b>SCHÖNOX MS-ELASTIC</b>	elastischer, wasserfreier Klebstoff für Parkett (EMICODE EC1 R – sehr emissionsarm – nach GEV)
	<b>SCHÖNOX D 749</b>	Schubfester, lösemittelfreier Parkett-Dispensionsklebstoff (EMICODE EC1 R – sehr emissionsarm – nach GEV)
	<b>SCHÖNOX PU 950 PARKETT</b>	Lösemittelfreier Zweikomponenten-Polyurethan-Parkettklebstoff

Bei Langlelementen ist eine erhöhte Anforderung an die Ebenheit des Untergrundes zu stellen. Das Parkett ist vollflächig ins Klebstoffbett einzulegen und ggf. zu beschweren. Hierbei ist auf eine möglichst vollflächige Klebstoffbenetzung der Parkettelemente zu achten. Bei ungenügender Benetzung ist die nächst größere Klebstoffzahnung zu verwenden. Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder die Rücksprache mit der Schönnox Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter [www.schoenox.de](http://www.schoenox.de) oder [www.weitzer-parkett.de](http://www.weitzer-parkett.de).

\*Verklebung nur mit SCHÖNOX MS-Polymerklebstoffen



# Klebstoffempfehlung

## Weitzer Parkett



	SCHÖNOX HARD-ELASTIC	SCHÖNOX MS-ELASTIC	SCHÖNOX D 749	SCHÖNOX PU 950 PARKETT
	Bei beheizten Fußbodenkonstruktionen bitte Sonderinformationen einholen			
<b>WIP 4100, 5100, Trend</b> Zwei-Schicht-Fertigparkett 1000-1170 X 117-125 X 9,3-13mm	Zahnung: TKB B11-B15 Verbrauch ca. 900-1150 g/m <sup>2</sup>	Zahnung: TKB B11-B15 Verbrauch ca. 1000-1200 g/m <sup>2</sup>		Zahnung: TKB B11-B15 Verbrauch ca. 1000-1200g/m <sup>2</sup>
<b>WIP 550, 450, Strip</b> Zwei-Schicht-Fertigparkett 360-500 X 65-180 X 9-11mm	Zahnung: TKB B3-B11 Verbrauch ca. 700-900 g/m <sup>2</sup>	Zahnung: TKB B3-B11 Verbrauch ca. 750-1000 g/m <sup>2</sup>	Zahnung: TKB B3-B11 Verbrauch ca. 650-1100 g/m <sup>2</sup>	Zahnung: TKB B3-B11 Verbrauch ca. 750-800 g/m <sup>2</sup>
<b>WP Charisma</b> Drei-Schicht-Fertigparkett 2245 X 193 X 14 mm	Zahnung: TKB B11-B15 Verbrauch ca. 900-1150 g/m <sup>2</sup>	Zahnung: TKB B11-B15 Verbrauch ca. 1000-1200 g/m <sup>2</sup>		Zahnung: TKB B11-B15 Verbrauch ca. 1000-1200g/m <sup>2</sup>
<b>WP Classic</b> Massiv-Stabparkett 500 X 60 X 15-21 mm	Zahnung: TKB B6-B11 Verbrauch ca. 750-900 g/m <sup>2</sup>	Zahnung: TKB B6-B11 Verbrauch ca. 800-1000 g/m <sup>2</sup>	Nur Holzart Eiche! Zahnung: TKB B6-B11 Verbrauch ca. 700-1100 g/m <sup>2</sup>	Zahnung: TKB B6-B11 Verbrauch ca. 800-1000 g/m <sup>2</sup>
<b>WP Natura</b> Massiv-Parkettdielen 1500-2000 X 120 X 20 mm	Zahnung: TKB B11-B17 Verbrauch ca. 900-3000 g/m <sup>2</sup>	Zahnung: TKB B11-B17 Verbrauch ca. 1000-3000 g/m <sup>2</sup>		
<b>WP Maxima</b> Massiv-Parkettdielen 1000 X 120 X 15 mm				Zahnung: TKB B11-B15 Verbrauch ca. 1000-1200g/m <sup>2</sup>

Bei Langlelementen ist eine erhöhte Anforderung an die Ebenheit des Untergrundes zu stellen. Das Parkett ist vollflächig ins Klebstoffbett einzulegen und ggf. zu beschweren. Hierbei ist auf eine möglichst vollflächige Klebstoffbenetzung der Parkettelemente zu achten. Bei ungenügender Benetzung ist die nächst größere Klebstoffzahnung zu verwenden. Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder die Rücksprache mit der Schönöx Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter [www.schoenox.de](http://www.schoenox.de) oder [www.weitzer-parkett.de](http://www.weitzer-parkett.de).



empfohlen    möglich    nicht geeignet

Stand 10/2009