

# Klebstoffempfehlung

## Carpet Concept



### Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielhaft)	Neuer Gussasphalt nach DIN 18560 (AS)	Zementestrich nach DIN 18560 (CT)	Beton	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich nach DIN 18560 (CA)	Trockenestrich
Grundierungen (beispielhaft)	Entfällt bei ausreichender Absandung	SCHÖNOX VD (EC1) SCHÖNOX PG (EC1)			
Spachtelmassen (beispielhaft)	SCHÖNOX AP (EC1) 2-8 mm SCHÖNOX SP (EC1 R) 2-3 mm	SCHÖNOX AP (EC1) SCHÖNOX SP (EC1 R)			SCHÖNOX AP (EC1)

### Belagsverklebung

Qualität	Webware (Jacquard & Schaft), Nadelvlies			SL-Fliesen
Empfohlener Klebstoff	Vollflächige Verklebung			Fixierung
			Leitfähige Verlegung	
	<b>SCHÖNOX MULTI-OBJEKT (EC1)</b> Multifunktions- Dispersionsklebstoff	<b>SCHÖNOX TEX-OBJEKT (EC1)</b> Textilbelags- Dispersionsklebstoff	<b>SCHÖNOX COMBILEIT (EC1)</b> Heller, ableitfähiger, Universal- Dispersionsklebstoff	<b>SCHÖNOX MULTIFIX (EC1)</b> Ablösbare Spezialfixierung
Auftragsgerät	Zahnung TKB B1 Verbrauch ca. 400g/m <sup>2</sup>	Zahnung TKB B1 Verbrauch ca. 450g/m <sup>2</sup>	Zahnung grobe Doppelzahnung Verbrauch ca. 500g/m <sup>2</sup>	Rolle Verbrauch ca. 100g/m <sup>2</sup>

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder die Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen, Produktdatenblätter oder Verlegeanleitungen erhalten Sie im Internet unter [www.schoenox.de](http://www.schoenox.de) oder [www.carpet-concept.de](http://www.carpet-concept.de).

# Klebstoffempfehlung

## Carpet Concept



### Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielhaft)	Neuer Gussasphalt nach DIN 18560 (AS)	Zementestrich nach DIN 18560 (CT)	Beton	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich nach DIN 18560 (CA)	Trockenestrich
Grundierungen (beispielhaft)	Entfällt bei ausreichender Absandung		SCHÖNOX VD (EC1) SCHÖNOX PG (EC1)		
Spachtelmassen (beispielhaft)	SCHÖNOX AP (EC1) 2-8 mm SCHÖNOX SP (EC1 R) 2-3 mm	SCHÖNOX AP (EC1) SCHÖNOX SP (EC1 R)		SCHÖNOX AP (EC1)	

### Belagsverklebung

Qualität, Artikel	Tufting, Eco 2		
	Vollflächige Verklebung		Leitfähige Verlegung
Empfohlener Klebstoff	<b>SCHÖNOX EMICLASSIC (EC1)</b> Universal-Dispensionsklebstoff	<b>SCHÖNOX TEX-OBJEKT (EC1)</b> Textilbelags-Dispensionsklebstoff	<b>SCHÖNOX COMBLEIT (EC1)</b> Heller, ableitfähiger, Universal- Dispensionsklebstoff
Auftragsgerät	Zahnung TKB B1 Verbrauch ca. 350 g/m <sup>2</sup>	Zahnung TKB B1 Verbrauch ca. 450g/m <sup>2</sup>	Zahnung grobe Doppelzahnung Verbrauch ca. 500g/m <sup>2</sup>

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder die Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen, Produktdatenblätter oder Verlegeanleitungen erhalten Sie im Internet unter [www.schoenox.de](http://www.schoenox.de) oder [www.carpet-concept.de](http://www.carpet-concept.de).