

Klebstoffempfehlung

Dura



Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielhaft)	Neuer Gussasphalt (AS) nach DIN 18560	Zementestrich (CT) nach DIN 18560	Beton	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich (CA) nach DIN 18560	Holzspanplatten V100 verklebt & verschraubt
Grundierungen (beispielhaft)	Entfällt bei ausreichender Absandung	SCHÖNOX VD (EC1) SCHÖNOX PG (EC1)			
Spachtelmassen (beispielhaft)	SCHÖNOX AP (EC1) 2-8 mm SCHÖNOX SP (EC1 R) 2-3 mm	SCHÖNOX AP (EC1) SCHÖNOX SP (EC1 R)			

Belagsverklebung/ -fixierung

Kollektionen	Caprice			
Rückenausstattungen	Vliesrücken, Textilrücken			
Einsatzbereich	Objektbereich	Wohnbereich		Treppen
Empfohlener Klebstoff	SCHÖNOX MULTI-OBJEKT (EC1) Multifunktions-Dispersionsklebstoff SCHÖNOX EMICLASSIC (EC1) Universal-Dispersionsklebstoff	SCHÖNOX MULTIFIX (EC1) wiederablösbare Universal-Fixierung	SCHÖNOX CONTACT (EC1) Sehr emissionsarmer Universal-Kontaktklebstoff	
Auftragsgerät	Zahnung TKB B1 Verbrauch ca. 350-400 g/m ²	Rolle Verbrauch ca. 100 g/m ²	Rolle Verbrauch ca. 150 g/m ²	

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder die Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen, Produktdatenblätter oder Verlegeanleitungen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder www.dura.de.



Die Teppichboden-Marke.

Klebstoffempfehlung

Dura



Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielhaft)	Neuer Gussasphalt (AS) nach DIN 18560	Zementestrich (CT) nach DIN 18560	Beton	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich (CA) nach DIN 18560	Holzspanplatten V100 verklebt & verschraubt
Grundierungen (beispielhaft)	Entfällt bei ausreichender Absandung		SCHÖNOX VD (EC1) SCHÖNOX PG (EC1)		
Spachtelmassen (beispielhaft)	SCHÖNOX AP (EC1) 2-8 mm SCHÖNOX SP (EC1 R) 2-3 mm	SCHÖNOX AP (EC1) SCHÖNOX SP (EC1 R)			

Belagsverklebung

Kollektionen	Duracare ¹ , PU-Dämm- unterlage ²	Contract, Tennis			
Rückenaus- stattungen		Nadelvlies, Textilrücken, Vliesrücken			
Empfohlener Klebstoff	SCHÖNOX EMICLASSIC (EC1) Einseit Dispersionsklebstoff	SCHÖNOX DUROCOLL (EC1) Einseit Dispersionsklebstoff	SCHÖNOX MULTI-OBJEKT (EC1) Multifunktions- Dispersionsklebstoff	SCHÖNOX TEX-OBJEKT (EC1) Textilbelags- Dispersionsklebstoff	SCHÖNOX COMBILEIT (EC1) Heller, ableitfähiger, Universal- Dispersionsklebstoff
Auftragsgerät	Zahnung TKB B1 ¹ Zahnung TKB A2 ²	Zahnung TKB B1*	Zahnung TKB B1*	Zahnung TKB B1*	SCHÖNOX Doppelzahnung grob
	Verbrauch ca. 350-400g/m ²	Verbrauch ca.400 g/m ²	Verbrauch ca.400 g/m ²	Verbrauch ca.450 g/m ²	Verbrauch ca.500 g/m ²



Die Teppichboden-Marke.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder die Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen, Produktdatenblätter oder Verlegeanleitungen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder www.dura.de.

¹ Bei Tennisbelägen ist die B2 Zahnung zu verwenden.
Den Verbrauch entnehmen Sie bitte unseren Datenblättern.

Seite 2/2
Stand 10/2009