

# Klebstoffempfehlung

## Enia Carpet



Untergrundvorbereitung					
Untergründe (beispielhaft)	Neuer Gussasphalt nach DIN 18560	Zementestrich nach DIN 18560	Beton	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich	Holzpressspanplatten (verklebt&verschraubt)
Grundierungen (beispielhaft)	Entfällt bei ausreichender Absandung	SCHÖNOX VD (EC1) SCHÖNOX PG (EC1)			
Spachtelmassen (beispielhaft)	SCHÖNOX AP (EC1) 2 mm bis 8 mm SCHÖNOX SP (EC1) 2 mm bis 3 mm	SCHÖNOX AP (EC1) SCHÖNOX SP (EC1)			

Belagsverklebung				
Qualitäten	STABISOFT-textiler Belag mit Vliesrücken			
	STABILON- textiler Belag mit synthetischem Zweitrücken			
	Zur vollflächigen Verklebung			Zur Fixierung
<b>Empfohlener Klebstoff</b>	<b>SCHÖNOX EMICLASSIC (EC1)</b> Universal- Dispersionsklebstoff	<b>SCHÖNOX MULTI-OBJEKT (EC1)</b> Multifunktions- Dispersionsklebstoff	<b>SCHÖNOX TEX-OBJEKT (EC1)</b> Textilbelags- Dispersionsklebstoff	<b>SCHÖNOX MULTIFIX (EC1)</b> Ablösbare Spezial-Fixierung
<b>Auftragsgerät</b>	Zahnung TKB B1 Verbrauch ca. 350 g/m <sup>2</sup>	Zahnung TKB B1 Verbrauch ca. 400 g/m <sup>2</sup>	Zahnung TKB B1 Verbrauch ca. 450 g/m <sup>2</sup>	Rolle Verbrauch ca. 100 g/m <sup>2</sup>

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder die Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen, Produktdatenblätter oder Verlegeanleitungen erhalten Sie im Internet unter [www.schoenox.de](http://www.schoenox.de) oder [www.eniacarpet.com](http://www.eniacarpet.com).