

Klebstoffempfehlung

Filo Carpet GmbH



Untergrundvorbereitung					
Untergründe (beispielhaft)	Neuer Gussasphalt nach DIN 18560	Zementestrich nach DIN 18560	Beton	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich	Holzpresspanplatten (verklebt&verschraubt)
Grundierungen (beispielhaft)	Entfällt bei ausreichender Absandung				SCHÖNOX VD (EC1) SCHÖNOX PG (EC1)
Spachtelmassen (beispielhaft)	SCHÖNOX AP (EC1) 2mm bis 8mm SCHÖNOX SP (EC1) 2mm bis 3mm				SCHÖNOX AP (EC1) SCHÖNOX SP (EC1)

Belagsverklebung					
Rückenaus- stattungen	Textil*-, Web*-, Vliesrücken				SL-Fliesen mit EVA- oder PVC-Rücken
Empfohlener Klebstoff	SCHÖNOX EMICLASSIC (EC1) Universal- Dispersionsklebstoff	SCHÖNOX MULTI-OBJEKT (EC1) Multifunktions- Dispersionsklebstoff	SCHÖNOX TEX-OBJEKT (EC1) Textilbelags- Dispersionsklebstoff	SCHÖNOX COMBILEIT (EC1) Heller, ableitfähiger, Universal- Dispersionsklebstoff	SCHÖNOX TACKIFIER** (EC1) Sehr emissionsarme Rutschbremse
Auftragsgerät	Zahnung TKB B1 Verbrauch ca. 350 g/m ²	Zahnung TKB B1 Verbrauch ca. 400 g/m ²	Zahnung TKB B1 Verbrauch ca. 450 g/m ²	grobe Spezialzahnung Verbrauch ca. 500 g/m ²	Rolle Verbrauch ca. 75 g/m ²

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder die Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen, Produktdatenblätter oder Verlegeanleitungen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder www.filo-carpet.de.



*leitfähige Verklebung mit SCHÖNOX COMBILEIT.
**leitfähige Fixierung mit dem Zusatz SCHÖNOX LK.

Stand 10/2009