

Klebstoffempfehlung

Findeisen GmbH



Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielhaft)	Neuer Gussasphalt nach DIN 18560	Zementestrich nach DIN 18560	Beton	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich	Holzpresspanplatten (verklebt&verschraubt)
Grundierungen (beispielhaft)	Entfällt bei ausreichender Absandung			SCHÖNOX VD (EC1) SCHÖNOX PG (EC1)	
Spachtelmassen (beispielhaft)	SCHÖNOX AP (EC1) max. 8 mm SCHÖNOX SP (EC1) max. 3 mm			SCHÖNOX AP (EC1) SCHÖNOX SP (EC1)	

Belagsverklebung / -fixierung

Qualitäten	SiMacros				SiMacros SL
	vollflächig verkleben			leitfähig verkleben	fixieren
Empfohlener Klebstoff	SCHÖNOX DUROCOLL (EC1) Einseit Dispersionsklebstoff	SCHÖNOX MULTI-OBJEKT (EC1) Multifunktions- Dispersionsklebstoff	SCHÖNOX TEX-OBJEKT (EC1) Textilbelags- Dispersionsklebstoff	SCHÖNOX COMBILEIT (EC1) Heller, ableitfähiger, Universal- Dispersionsklebstoff	SCHÖNOX TACKIFIER (EC1)* Sehr emissionsarme Rutschbremse
Auftragsgerät	Zahnung TKB B1/B2	Zahnung TKB B1/B2	Zahnung TKB B1/B2	Zahnung grobe Doppelzahnung	Rolle
Auftragsmenge	ca. 400-500g/m ²	ca. 400-500g/m ²	ca. 450-550g/m ²	ca. 500 g/m ²	ca. 75 g/m ²

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder die Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen, Produktdatenblätter oder Verlegeanleitungen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder www.finett.3com.



* Ableitfähige Verlegung mit dem Leitfähigkeitszusatz SCHÖNOX LK

Stand 10/2009