

Klebstoffempfehlung

Gerflor Mipolam GmbH



Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielhaft)	Neuer Gussasphalt nach DIN 18560 (AS)	Zementestrich nach DIN 18560 (CT)	Beton	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich DIN 18560 (CA)	Holzpressspanplatten V 100 verklebt&verschraubt
Grundierungen (beispielhaft)	Entfällt bei ausreichender Absandung	SCHÖNOX VD (EC1) SCHÖNOX PG (EC1)			
Spachtelmassen (beispielhaft)	SCHÖNOX AP (EC1) 2-8 mm SCHÖNOX SP (EC1 R) 2-3 mm	SCHÖNOX AP (EC1) SCHÖNOX SP (EC1 R)			

Belagsverklebung

Homogene Beläge	Architecton, Univers, Troplan 90, Troplan 100, Activa 250, Elegance 290, Accord 300, Flair 490, Esprit 500, Sport Elastic				
Kompakt-, Komfort- & Sicherheits-Objektbeläge	Brazilia, Jamaica, Forum, Metallica, Nera, Nera Contract Wood, Nera Contract Pixel, Nera Classic, Transit Accoustic, Taralay Comfort, Brazilia Comfort, Forum Comfort, Metallikca Comfort, Tarasafe				
Empfohlener Klebstoff	SCHÖNOX EMICLASSIC (EC1) Universal-Dispersionsklebstoff	SCHÖNOX MULTI-OBJEKT (EC1) Multifunktions-Dispersionsklebstoff	SCHÖNOX PVC-OBJEKT (EC1) schneller PVC-Dispersionsklebstoff		
Auftragsgerät	Zahnung TKB A2 Verbrauch ca. 300 g/m ²	Zahnung TKB A2 Verbrauch ca. 350 g/m ²	Zahnung TKB A2 Verbrauch ca. 350 g/m ²		

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder die Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen, Produktdatenblätter oder Verlegeanleitungen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder www.gerflor.de.

Klebstoffempfehlung

Gerflor Mipolam GmbH



Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielhaft)	Neuer Gussasphalt nach DIN 18560 (AS)	Zementestrich nach DIN 18560 (CT)	Beton	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich DIN 18560 (CA)	Holzpresspanplatten V 100 verklebt&verschraubt
Grundierungen (beispielhaft)	Entfällt bei ausreichender Absandung	SCHÖNOX VD (EC1) SCHÖNOX PG (EC1)			
Spachtelmassen (beispielhaft)	SCHÖNOX AP (EC1) 2-8 mm SCHÖNOX SP (EC1 R) 2-3 mm	SCHÖNOX AP (EC1) SCHÖNOX SP (EC1 R)			

Belagsverklebung

leitfähige Objekt- beläge	Robust EL 7, Accord EL 7, Technic EL 5	Forum EL 5 (besitzt einen leitfähigen Rücken)
Empfohlener Klebstoff	SCHÖNOX COMBILEIT (EC1) heller, ableitfähiger Universal-Dispensionsklebstoff	SCHÖNOX EMICLASSIC (EC1) Universal-Dispensionsklebstoff
Auftragsgerät	Zahnung SCHÖNOX Doppelzahnung fein Verbrauch ca. 300 g/m ²	Zahnung TKB A2 Verbrauch ca. 300 g/m ²

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder die Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen, Produktdatenblätter oder Verlegeanleitungen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder www.gerflor.de.

Klebstoffempfehlung

Gerflor Mipolam GmbH



Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielhaft)	Neuer Gussasphalt nach DIN 18560 (AS)	Zementestrich nach DIN 18560 (CT)	Beton	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich DIN 18560 (CA)	Holzpresspanplatten V 100 verklebt&verschraubt
Grundierungen (beispielhaft)	Entfällt bei ausreichender Absandung	SCHÖNOX VD (EC1) SCHÖNOX PG (EC1)			
Spachtelmassen (beispielhaft)	SCHÖNOX AP (EC1) 2-8 mm SCHÖNOX SP (EC1 R) 2-3 mm	SCHÖNOX AP (EC1) SCHÖNOX SP (EC1 R)			

Belagsverklebung

Dekorative Gestaltungsfliesen	Creation, Artline		
Empfohlener Klebstoff	SCHÖNOX EMICLASSIC (EC1) Universal-Dispensionsklebstoff	SCHÖNOX MULTI-OBJEKT (EC1) Multifunktions-Dispensionsklebstoff	SCHÖNOX DUROCOLL (EC1) Einseit-Dispensionsklebstoff
Auftragsgerät	Zahnung TKB A2 Verbrauch ca. 300 g/m ²	Zahnung TKB A2 Verbrauch ca. 350 g/m ²	Zahnung TKB A2 Verbrauch ca. 350 g/m ²

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder die Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen, Produktdatenblätter oder Verlegeanleitungen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder www.gerflor.de.

Klebstoffempfehlung

Gerflor Mipolam GmbH



Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielhaft)	Neuer Gussasphalt nach DIN 18560 (AS)	Zementestrich nach DIN 18560 (CT)	Beton	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich DIN 18560 (CA)	Holzpressspanplatten V 100 verklebt&verschraubt
Grundierungen (beispielhaft)	Entfällt bei ausreichender Absandung	SCHÖNOX VD (EC1) SCHÖNOX PG (EC1)			
Spachtelmassen (beispielhaft)	SCHÖNOX AP (EC1) 2-8 mm SCHÖNOX SP (EC1 R) 2-3 mm	SCHÖNOX AP (EC1) SCHÖNOX SP (EC1 R)			

Belagsverklebung

Selbstliegende Objektfliesen	Saga		
Empfohlener Klebstoff	SCHÖNOX EMICLASSIC (EC1) Universal-Dispersionsklebstoff	SCHÖNOX MULTI-OBJEKT (EC1) Multifunktions-Dispersionsklebstoff	SCHÖNOX Multifix (EC1) ablösbare Spezial-Fixierung
Auftragsgerät	Zahnung TKB A2 Verbrauch ca. 300 g/m ²	Zahnung TKB A2 Verbrauch ca. 350 g/m ²	Zahnung TKB A2 oder Rolle Verbrauch ca. 250 g/m ² Verbrauch ca. 100 g/m ²

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder die Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen, Produktdatenblätter oder Verlegeanleitungen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder www.gerflor.de.

Klebstoffempfehlung

Gerflor Mipolam GmbH



Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielhaft)	Neuer Gussasphalt nach DIN 18560 (AS)	Zementestrich nach DIN 18560 (CT)	Beton	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich DIN 18560 (CA)	Holzpresspanplatten V 100 verklebt&verschraubt
Grundierungen (beispielhaft)	Entfällt bei ausreichender Absandung	SCHÖNOX VD (EC1) SCHÖNOX PG (EC1)			
Spachtelmassen (beispielhaft)	SCHÖNOX AP (EC1) 2-8 mm SCHÖNOX SP (EC1 R) 2-3 mm	SCHÖNOX AP (EC1) SCHÖNOX SP (EC1 R)			

Bitte holen Sie für die Untergrundvorbereitung Sonderinformationen bei starker gewerblicher- oder industrieller Nutzung ein!

Belagsverklebung

Industrielle Objektbeläge, Taraflex Sportböden	Prisma		Taraflex Sportböden
	GTI, GTI AS Decor		
Empfohlener Klebstoff	SCHÖNOX PU 900 Lösemittelfreier Zweikomponenten- Polyurethanklebstoff	SCHÖNOX MULTIFIX (EC1) Ablösbare Spezial-Fixierung	SCHÖNOX EMICLASSIC (EC1) Universal-Dispersionsklebstoff
Auftragsgerät	Zahnung TKB B1 Verbrauch ca. 700 g/m ²	Rolle Verbrauch ca. 100 g/m ²	Zahnung TKB A2 Verbrauch ca. 300 g/m ²

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder die Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen, Produktdatenblätter oder Verlegeanleitungen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder www.gerflor.de.

Klebstoffempfehlung

Gerflor Mipolam GmbH



Untergrundvorbereitung					
Untergründe (beispielhaft)	Neuer Gussasphalt nach DIN 18560 (AS)	Zementestrich nach DIN 18560 (CT)	Beton	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich DIN 18560 (CA)	Holzpresspanplatten V 100 verklebt&verschraubt
Grundierungen (beispielhaft)	Entfällt bei ausreichender Absandung	SCHÖNOX VD (EC1) SCHÖNOX PG (EC1)			
Spachtelmassen (beispielhaft)	SCHÖNOX AP (EC1) 2-8 mm SCHÖNOX SP (EC1 R) 2-3 mm	SCHÖNOX AP (EC1) SCHÖNOX SP (EC1 R)			
Belagsverklebung					
Nadelvliesbeläge	Mammut 1700, Mustang 1650				
Empfohlener Klebstoff	SCHÖNOX EMICLASSIC (EC1) Universal- Dispersionsklebstoff	SCHÖNOX MULTI-OBJEKT (EC1) Multifunktions- Dispersionsklebstoff	SCHÖNOX TEX-OBJEKT (EC1) Textilbelag- Dispersionsklebstoff	SCHÖNOX DUROCOLL (EC1) Einseit-Dispersionsklebstoff	
Auftragsgerät	Zahnung TKB B1 Verbrauch ca. 350 g/m ²	Zahnung TKB B1 Verbrauch ca. 400 g/m ²	Zahnung TKB B1 Verbrauch ca. 450 g/m ²	Zahnung TKB B1 Verbrauch ca. 400 g/m ²	
<p>Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder die Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen, Produktdatenblätter oder Verlegeanleitungen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder www.gerflor.de.</p>					