

# Klebstoffempfehlung

## Tarkett



### Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielhaft)	Neuer Gussasphalt nach DIN 18560	Zementestrich nach DIN 18560	Beton	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich	Holzpressspanplatten (verklebt&verschraubt)
Grundierungen (beispielhaft)	Entfällt bei ausreichender Absandung		SCHÖNOX VD (EC1) SCHÖNOX PG (EC1)		
Spachtelmassen (beispielhaft)	SCHÖNOX AP (EC1) max. 8 mm SCHÖNOX SP (EC1) max. 3 mm		SCHÖNOX AP (EC1) SCHÖNOX SP (EC1)		

### Belagsverklebung

textile Beläge	Textile Beläge - Tufting ,Tapisom <sup>1</sup>			Tapisom Modul Tapisom Forte Modul
<b>Empfohlener Klebstoff</b>	<b>SCHÖNOX EMICLASSIC (EC1)</b> Universal- Dispersionsklebstoff	<b>SCHÖNOX TEX-OBJEKT (EC1)</b> Textilbelags- Dispersionsklebstoff	<b>SCHÖNOX COMBILEIT (EC1)</b> Heller, ableitfähiger, Universal- Dispersionsklebstoff	<b>SCHÖNOX TACKIFIER (EC1)<sup>2</sup></b> Sehr emissionsarme Rutschbremse
<b>Auftragsgerät</b>	Zahnung TKB B1 Verbrauch ca. 350 g/m <sup>2</sup>	Zahnung TKB B1 Verbrauch ca. 450 g/m <sup>2</sup>	Zahnung grobe Spezialzahnung (jedem Gebinde beigelegt) Verbrauch ca. 500 g/m <sup>2</sup>	Feinporige Rolle Verbrauch ca. 50-100 g/m <sup>2</sup>

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder die Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen, Produktdatenblätter oder Verlegeanleitungen erhalten Sie im Internet unter [www.schoenox.de](http://www.schoenox.de) oder [www.tarkett.de](http://www.tarkett.de).



<sup>1</sup> Leitfähige Verlegung mit SCHÖNOX COMBILEIT.  
<sup>2</sup> leitfähige Fixierung mit dem Zusatz SCHÖNOX LK.