

Klebstoffempfehlung

Toucan-T GmbH



Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielhaft)	Neuer Gussasphalt nach DIN 18560	Zementestrich nach DIN 18560	Beton	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich	Holzpressspanplatten (verklebt&verschraubt)
Grundierungen (beispielhaft)	Entfällt bei ausreichender Absandung		SCHÖNOX VD (EC1) SCHÖNOX PG (EC1)		
Spachtelmassen (beispielhaft)	SCHÖNOX AP (EC1) max. 8 mm SCHÖNOX SP (EC1) max. 3 mm		SCHÖNOX AP (EC1) SCHÖNOX SP (EC1)		

Belagsverklebung

Qualitäten bzw. Kollektionen		LOOP (Textilrücken)*, CUT (Textilrücken)*, RAY X (Vliesrücken)*			
Empfohlener Klebstoff		SCHÖNOX EMICLASSIC (EC1) Universal- Dispersionsklebstoff	SCHÖNOX MULTI-OBJEKT (EC1) Multifunktions- Dispersionsklebstoff	SCHÖNOX TEX-OBJEKT (EC1) Textilbelags- Dispersionsklebstoff	SCHÖNOX COMBILEIT (EC1) Heller, ableitfähiger, Universal- Dispersionsklebstoff
Auftragsgerät	Objektbereich	Zahnung TKB B1 Verbrauch ca. 350 g/m ²	Zahnung TKB B1 Verbrauch ca. 400 g/m ²	Zahnung TKB B1 Verbrauch ca. 450 g/m ²	Zahnung grobe Spezialzahnung (jedem Gebinde beigelegt) Verbrauch ca. 500 g/m ²
	Wohnbereich	Zahnung TKB A2 Verbrauch ca. 300 g/m ²	Zahnung TKB A2 Verbrauch ca. 350 g/m ²	Zahnung TKB A2 Verbrauch ca. 400 g/m ²	

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch oder die Rücksprache mit der SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen, Produktdatenblätter oder Verlegeanleitungen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder www.toucan-t.de.

*bei der Erstellung eines leitfähigen Bodenbelagssystems verwenden Sie bitte den leitfähigen Universal-Dispersionsklebstoff SCHÖNOX COMBILEIT.